

PROTECTION ANTI-HUMIDITÉ

PRÉPARATION DES MURS

AVANTAGES

- Bloque l'humidité
- Préserve les enduits
- Application facile

DESCRIPTION

La protection anti-humidité est destinée à créer une barrière étanche contre le suintement des murs.

DESTINATION

Tous supports : plâtre, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : Ponçage obligatoire).
 Ne pas appliquer au sol.
 Destination : intérieur/ extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Blanche
➤ Temps d'intervalle entre 2 couches	3 à 5 heures
➤ Délai avant pose de revêtement	24 heures
➤ Consommation	150 à 200 gr/m ² /couche en fonction de la porosité du support
➤ Températures de mise en oeuvre	de +5°C à +30°C.



MISE EN ŒUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (brosser si nécessaire). Pour une meilleure efficacité, traiter aux périodes où le support est le plus sec.

APPLICATION

- Appliquer au rouleau ou au pinceau deux couches successives croisées et laisser sécher 3 à 5 h entre chaque couche.
- Recouvrir d'une finition laissant respirer le support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit n'est pas un traitement de fond de l'humidité.
 Ne pas appliquer sur le sol ou sur une terrasse.
 Ventiler la pièce lors de l'application.
 Les temps de séchage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau

CONSERVATION


12 mois en emballage d'origine fermé. Au sec et à l'abris du gel.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30604311	Pot plastique 1 kg	6	3549212471224

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostikdsd.thewercs.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.



Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE
22/06/2020