



PERFECT SEAL

BATH & KITCHEN SILICONE A

TEHNILINE ANDMELEHT

TEIE TARGAD EELISED

- Suurepärane vee-, UV- ja ilmastikukindlus.
- Püsivalt elastne ja moodustab tugeva tihendi.
- Suurepärane nake klaasiga, värvitud puiduga ning keraamiliste ja emailitud pindadega.
- Hallituskindel.

TOOTE KIRJELDUS

Universaalne atsetoksüsilikoon „PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A” on välja töötatud spetsiaalselt vuukide kestvaks elastseks tihendamiseks köökides, vannitubades, duširuumides ja paljudes muudes ehitusrakendustes.



TEHNILISED ANDMED

Baas	Atsetoksüsilikoon
Voolavus	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Katkevenivus	Wg. DIN 53504 S2 410%
Kile moodustumine	10–12 minutit
Kõvastumisaeg	2 mm/24 tundi
100% moodul	wg ISO 8339: 0,28 MPa (N/mm ²)
Shore'i kõvadus A	wg DIN EN ISO 868: 11
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +120 °C
Kasutamistemperatuur	+5 °C kuni +40 °C
Vuugi deformatsioon	+/- 20%
Tihedus	wg DIN EN ISO 1183-1: 0,96 g/ml
Tõmbetugevus	wg DIN 53504 S2: 0,75 MPa

KASUTUS

Vannide, dušikabiinide, valamute*, köökide, WC-pottide ning seinte ja põrandate vaheliste ühendusvuukide tihendamiseks. * Ei sobi akrüülist vannidele ja dušialustele.

SOBIVAD (ALUS)PINNAD

Klaas, glasuuritud pinnad, nt keraamika, portselan, terrakota ja emailitud teras, immutatud või värvitud puit, värvkatted.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad, kuivad ning määrd- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad Bostik Cleaneriga. Perfect Seal Bath & Kitchen nakkub täiuslikult enamiku kruntimata mittepoorse aluspindadega. Poorseid aluspindu tuleb eelnevalt Bostik Universal Primeriga töödelda. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND



Lõigake padruni ots pealtpoolt keeret läbi, lõigake otsik 35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padruni otsa. Et töö oleks lihtne ja puhas, katke vuugi servad maalriteibiga. Eemaldage teip kohe pärast vuugi täitmist hermeetikuga. Pihustage värsele hermeetikule Bostik Smoothing Sprayd. Vormige vuuk Bostik Perfect Seali spaatliga. Pihustage vahendit uuesti ja siluge hermeetik 8 minuti jooksul. Täiendavaid professionaalseid näpunäiteid leiate meie veebisaidilt www.diy.bostik.com.

VUUGI MÕÕDUD

Et hermeetik saaks deformatsiooni absorbeerida, peab vuuk olema tehtud õige mõõdusuhtega. Vuugi minimaalne laius = 5 mm. Üldreeglina on 5 mm kuni 10 mm vuukide laius ja sügavuse suhe 1:1. Vuukide >10 mm puhul tuleb teha järgmine arvutus: vuugi laius + 6 / 3. Nii saame 15 mm vuugi sügavuseks 7 mm (15+6=21; 21/3=7).

KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga.

TARBIMINE

Umbes 15 jooksvat meetrit vuugis ø 5 mm.

PUHASTAMINE

Kõvastumata materjali saab eemaldada Bostik Cleaneriga. Peske käsi korralikult seebi ja veega. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

PIIRANGUD

Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele.

Ei sobi kandmiseks betoonile, marmorile, pliile, vasele ja galvaniseeritud terasele.

KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C hoituna kuni +25°C kuni 18 kuud alates valmistamiskuupäevast. Pärast kasutamist keerake otsikule kork, et toodet saaks uuesti kasutada. Pärast avamist saab toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik veebisaitidelt.

SERTIFIKAADID

- A+ Prantsusmaa LOÜ-määrus
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S S1

GARANTII


Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12013877 / Läbipaistev	Padrun 280ml
12013878 / Valge	Padrun 280ml
12013879 / Hall	Padrun 280ml

TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.