



Versão 000 – 2020

## FIX PRO AC806 – Montagem Sem Pregos

### TECNOLOGIA ACRÍLICA

#### Informações Técnicas

Valores Típicos obtidos a 23°C / 50% U.R.\*

Composição Química	Resinas acrílicas, Cargas Minerais, Elastômeros, <b>Bactericida</b> <sup>1</sup> e Aditivos
Cor	Branco
Processo de cura	Temperatura ambiente
Densidade (não curado)	1,50 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Tixotropia (não escorrimento)	Alto
Temperatura de aplicação	Entre 5 – 30°C
Tempo útil para aplicação	5 minutos (23°C/ 50% U.R.)
Tempo de formação de pele	6 minutos (23°C/ 50% U.R.)
Velocidade de cura <sup>2</sup>	24 a 72 horas
Contração após a cura	≈ 5%
<b>V.O.C (Método Leed)</b> <sup>3</sup> ABNT NBR 16256	50,6 g/L
Dureza Shore A	55 - 65
Resistência a temperatura após cura	-20°C a 70 °C
Validade (armazenagem até 25°C)	24 meses

Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e Podem variar de acordo com a Temperatura e Umidade Relativa Ambiente.

1 - Isento de aldeídos livres 2 - Bico Padrão "V"  
≈ 80 cm<sup>2</sup>

3 - Voláteis calculado através do método Leed, excluindo a água. \* U.R. = Umidade Relativa Ambiente.

#### Descrição

O FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS FORTALZA é um adesivo mono componente, formulado a base de resinas acrílicas isenta de solventes e hidrocarbonetos que seca em temperatura ambiente. De agarre imediato e fácil aplicação, é utilizado em montagens de móveis, painéis, rodapés, molduras e etc., substituindo pregos e parafusos. Após a secagem, transforma-se em uma massa rígida e resistente a intempéries e UV, podendo ser lixado e pintado para melhor acabamento.

#### Áreas de aplicação

- Alvenaria, Madeira, Cartonado e Gesso;

# FORTALEZA

- Painéis, Rodapés e Molduras;
- Mármore, granito e pedras porosas;
- Azulejos;
- Peças metálicas;
- Vidros decorativos;
- Instalação de móveis;
- Colagens em geral;

---

## Vantagens

- Agarre imediato;
- Excelente acabamento;
- Adere em diferentes superfícies, principalmente em superfícies porosas que absorvam água - alvenaria, madeiras, cerâmicas, gesso, granitos e drywall;
- Alta resistência ao intemperismo e envelhecimento;
- Não provoca manchas em mármore, granitos, porcelanatos e inox;
- Aceita pintura;
- Pode ser lavado;
- Não forma fungos;
- Pode ser lixado;

---

## Limitações

**Não é recomendado para:**

- Imersão contínua em água ou outro líquido;
- Colagens de espelhos;
- Exposição à tensão mecânica até que não esteja completamente curado;
- Colagens e fixações do tipo estruturais - espelhos, cubas de pias, vidros de fachadas e afins;
- Juntas de dilatação;
- Aplicação em plásticos, PE, PP, nylon e teflon;

---

## Mecanismo de cura (Secagem)

O FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS seca pela evaporação da água em temperatura ambiente.

Depende totalmente do ambiente e condições climáticas na aplicação. Quanto maior a temperatura e quanto menor a umidade ambiente, maior será a velocidade de secagem do material, podendo variar entre 24 a 72 horas.

---

## Modo de usar

**Ferramentas necessárias:** Aplicador de selante tipo pistola (manual ou pneumático), espátula metálica lisa ou ovalada e estilete.

**Preparação da Superfície e Limpeza:** A superfície deve estar limpa, seca e livre de partículas soltas ou sujidades que podem servir como antiaderentes. Se a superfícies estiver coberta com pintura ou revestimento, lixar toda a superfície solta ou fracamente fixada. É recomendado que qualquer pintura

ou revestimento que não puder ser retirado, esteja limpo e fortemente aderido à superfície. Não é necessário o uso de primer.

**Aplicação:** Para preparar o cartucho do FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS, faça um corte em 45° no diâmetro do bico necessário para a aplicação. O FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS já vem pronto para o uso. Colocar o cartucho preparado na pistola de aplicação e ir pressionando o gatilho, distribuindo o produto em cordões paralelos de modo a preencher aproximadamente 60% da área do substrato, exercendo sempre uma pressão moderada para garantir o contato total do adesivo com a FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS tem agarre imediato, com tempo de ajuste da peça até 5 minutos após a aplicação. Para materiais muito pesados, faz-se necessário a utilização de escoras. Em caso de acabamentos, retirar o excesso do adesivo com o auxílio de uma espátula metálica. Em casos de pintura, aguardar a cura total do FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS.

**Remoção:** Superfícies, ferramentas e equipamentos de aplicação podem ser facilmente limpos com água, imediatamente após o uso, antes da secagem do FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS. O adesivo quando seco é de difícil remoção e somente poderá ser removido por abrasão ou com o auxílio de material cortante.

---

## Acabamentos e Retrabalhos

Todo e qualquer acabamento e retrabalho devem ser executados antes do tempo da secagem. Agentes de acabamentos devem ser testados previamente para verificação de compatibilidade.

---

## Pintura sobre o produto

O FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS aceita pintura após a cura total. Todas as pinturas devem ser testadas através de ensaios preliminares sob as condições do aplicador.

---

## Armazenagem

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar, protegendo dos raios solares e fontes de calor, com a temperatura ambiente entre 5°C e 25°C.

---

## Validade

Desde que na embalagem original lacrada e estocada na maneira correta, o FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS tem validade para 24 meses a contar da data de fabricação.

---

## Embalagem

Cartucho 400 gramas – caixa com 12 unidades.

---

## Cuidados

As embalagens vazias não devem ser reutilizadas em hipótese alguma, assim como seu descarte deve obedecer às normas e regulamentações oficiais existentes.

Manter as embalagens do produto sempre longe do alcance de crianças e animais.

As embalagens em uso quando guardadas devem sempre estar fechadas.

# FORTALEZA

Quando da manipulação do selante, é indispensável o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, óculos e proteção de braço.

Antes da utilização do FIX PRO AC806 – MONTAGEM SEM PREGOS, consulte a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança sobre Produtos Químicos.

Esclareça suas dúvidas com a Assistência Técnica FORTALEZA – Fone: XXXXXXXX.

---

## Emergência

**CONTATO COM OS OLHOS:** Lavar com água corrente e em abundância, pálpebras abertas durante aproximadamente 15 minutos. Consultar um médico imediatamente.

**INALAÇÃO:** Procurar um lugar com boa ventilação e colocar em posição de repouso. Se houver dificuldade em respirar, consultar um médico imediatamente.

**CONTATO COM A PELE:** Retirar toda a vestimenta contaminada, lavar com água corrente e sabão por toda a região afetada. Caso houver irritação da pele, consultar um médico.

**INGESTÃO:** Não induzir ao vômito em hipótese nenhuma, deitar a pessoa de lado para evitar refluxo, e chamar um médico imediatamente.

Em todos os casos acima, levar uma embalagem do produto na visita médica.

---

## Considerações

As informações contidas na Ficha Técnica servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados.

---

## Fabricante

Bostik Brasil

São Roque – Rod. Livio Tagliassachi s/nº - Km 3,5 SP CEP: 18132-545

CNPJ: 44.893.410/0014-07

I.E: 653.053.717.111

Tel: +55 (11) 4784-9797

[sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)

Responsável Técnico: Carmem Taha – CRQ: 04344144