



Versão 000 – 2020

PERFEITA VEDAÇÃO – Veda Calhas & Rufos Selante Pro Quality

Informações Técnicas

Valores Típicos obtidos a 23°C / 50% U.R.*

Composição Química	Poliuretano modificado	
Cor	Cinza – padrão	
Processo de cura	Vulcanização a frio em temperatura e umidade ambiente	
Densidade (não curado)	1,69 ± 0,05g/cm ³	
Tixotropia (não escorrimento)	Alta	
Temperatura de aplicação	Entre 10 – 35°C	
Tempo útil para aplicação	20 minutos (23°C/ 50% U.R.*)	
Tempo de formação de pele	20 minutos (23°C/ 50% U.R.*)	
Velocidade de cura	3mm/ 24 horas (25°C/ 50% U.R.*)	
Contração após a cura	Até 1%	
Resistência à temperatura após cura	-20°C a 90°C	
Dureza Shore A (ISO 868)	45 ± 5	
Resistência à tração (ASTM D 412)	0,90 MPa	(± 0,10 MPa)
Alongamento de ruptura (ASTM D 412)	200%	(± 25%)
Resistência ao rasgo (ASTM D 624)	2,50 N/mm N/mm)	(± 0,50
Coesão (aço e-coated)	100%	
Coesão (vidro)	100%	
Validade (armazenagem até 25°C)	12 meses	

Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e podem variar de acordo com a Temperatura e Umidade Relativa Ambiente.

* U.R. = Umidade Relativa Ambiente.

Descrição

Selante de polímero híbrido desenvolvido para colagens e vedações de calhas e rufos em geral, de consistência pastosa e com propriedades de não escorrimento. Excelente aderência em diversos materiais – aço galvanizado, alumínio, concretos, argamassas, cerâmicas, telhas de fibrocimento, madeira, fibras e etc. Adere em superfícies úmidas, podendo ser aplicado sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente. Cura em temperatura e umidade ambiente, formando uma borracha flexível e resistente. Não contém isocianatos e solventes orgânicos. Resistente aos raios U.V. e ao envelhecimento. Pode receber pintura.

Áreas de aplicação

- Emendas e vedações de calhas, rufos, dutos e afins – chapa galvanizada, galvalume, alumínio e fibra;
- Vedações de parafusos em telhas;
- Vedações de telhados e coberturas em geral;

Vantagens

- Não escorre;
- Adere em diferentes superfícies;
- Adere em superfícies úmidas;
- Pode ser aplicado sob chuva;
- Alta resistência ao intemperismo;
- Aceita pintura;
- Pode ser lavado;
- Não forma fungos;
- Absorve ruídos e vibrações;
- Não conduz eletricidade;
- Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (V.O.C.).

Limitações

Não é recomendado para:

- Juntas de alto tráfego onde a resistência a abrasão é importante (autoestradas, pistas de aeroportos, cais de portos);
- Juntas de imersão contínua em água ou outro líquido;
- Expor o Veda Calhas & Rufos à tensão mecânica até que não esteja completamente curado;
- Colagens e fixações do tipo estruturais – espelhos, cubas de pias, vidros de fachadas e afins.

Mecanismo de cura (Secagem)

O Veda Calhas & Rufos cura pela reação química com a umidade atmosférica em temperatura ambiente. Quanto maior a umidade atmosférica e a temperatura ambiente, maior será a velocidade de cura do material. Em ambientes, regiões ou estações climáticas com baixa umidade atmosférica, a velocidade de cura será menor.

Modo de usar

Vedações em calhas e rufos – padronização

Aplicar o Veda Calhas & Rufos entre as junções de calhas, rufos e paredes, e “não apenas superficialmente”, proporcionando uma vedação mais eficiente e protegida das intempéries. Quanto maior a proporção do produto Veda Calhas & Rufos aplicado, maior será a eficiência e a resistência a U.V. e intempéries do material.

Uma junta não pode exceder a uma largura maior que dois centímetros.

Ferramentas necessárias: Aplicador de selante tipo pistola (manual ou elétrica), espátula metálica lisa ou ovalada e fita crepe.

Preparação da superfície e limpeza: A superfície deve estar limpa, seca e livre de partículas soltas ou sujidades que podem servir como antiaderentes. Se tiver pintura ou revestimento, raspar toda a superfície solta ou fracamente fixada. É recomendado que qualquer pintura ou revestimento que não puder ser retirado, esteja limpo e fortemente aderido à superfície. Depois de limpar a superfície, colocar uma fita crepe rente à superfície lateral da junta a ser vedada para delimitar a área para fins de acabamento.

Aplicação: Para preparar o cartucho do Veda Calhas & Rufos, faça um corte em 45° no diâmetro do bico necessário para a aplicação. Lembre-se que o selante Veda Calhas & Rufos já vem pronto para o uso. Colocar o cartucho preparado na pistola de aplicação e ir pressionando o gatilho em operação contínua e firmemente de modo a preencher totalmente o vão da junta, exercendo sempre uma pressão moderada para garantir o contato total do selante com as bordas da junta, evitando assim a formação de bolhas de ar e garantindo uma boa adesividade. Retirar o excesso de selante com o auxílio de uma espátula metálica, empurrando-o para dentro da junta e promovendo a adesão. Retirar a proteção de fita crepe antes de iniciar a cura.

Remoção: Superfície, ferramentas e equipamentos de aplicação podem ser facilmente limpos, imediatamente após o uso, antes do início cura do selante, com o auxílio de um pano limpo embebido em álcool para limpeza. O selante endurecido ou curado é de difícil remoção, e somente poderá ser removido por abrasão ou com o auxílio de material cortante, tomando os devidos cuidados de segurança pessoal e para não danificar as superfícies onde o selante foi aplicado.

Acabamentos e Retrabalhos

Todo e qualquer acabamento e retrabalho devem ser executados antes do tempo de formação de pele. Agentes de acabamentos devem ser testados previamente para verificação de compatibilidade

Pintura sobre o produto

O Veda Calhas & Rufos pode ser pintado após a formação de película. Em casos onde a secagem da tinta é através de alta temperatura, faz-se necessário a cura total do produto antes da pintura. Todas as pinturas devem ser testadas através de ensaios preliminares sob as condições do aplicador. Geralmente, a elasticidade de uma tinta é inferior ao Veda Calhas & Rufos, o que poderá ocasionar fissuras e craquelamentos na superfície da tinta.

Armazenagem

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar, protegendo dos raios solares e fontes de calor, com a temperatura ambiente em até 25°C.

Validade

Desde que na embalagem original lacrada e estocado na maneira correta, o Veda Calhas & Rufos tem validade para 12 meses a contar da data de fabricação.

FORTALEZA

Embalagem

Cartucho 400 gramas – caixa com 12 unidades.

Cuidados

As embalagens vazias não devem ser reutilizadas em hipótese alguma, assim como seu descarte deve obedecer às normas e regulamentações oficiais existentes.

Manter as embalagens do produto sempre longe do alcance de crianças e animais.

As embalagens em uso quando guardadas devem estar sempre fechadas.

Quando da manipulação do selante, é indispensável o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, óculos e proteção de braço.

Antes da utilização do Veda Calhas & Rufos, consulte a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança sobre Produtos Químicos.

Emergência

CONTATO COM OS OLHOS: Lavar com água corrente e em abundância, pálpebras abertas durante aproximadamente 15 minutos. Consultar um médico imediatamente.

INALAÇÃO: Procurar um lugar com boa ventilação e colocar em posição de repouso. Se houver dificuldade em respirar, consultar um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE: Retirar toda a vestimenta contaminada, lavar com água corrente e sabão por toda a região afetada. Caso houver irritação da pele, consultar um médico.

INGESTÃO: Não induzir ao vômito em hipótese nenhuma, deitar a pessoa de lado para evitar refluxo, e chamar um médico imediatamente.

Em todos os casos acima, levar uma embalagem do produto na visita médica.

Considerações

As informações contidas na Ficha Técnica servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados.

Fabricante

Bostik Brasil
São Roque – Rod. Livio Tagliassachi s/nº - Km 3,5 SP CEP: 18132-545
CNPJ: 44.893.410/0014-07
I.E: 653.053.717.111
Tel: +55 (11) 4784-9797
sac@bostik.com

Responsável Técnico: Carmem Taha – CRQ: 04344144