



PERFECT SEAL

RAPID FILLER

TEHNILINE ANDMELEHT

TEIE TARGAD EELISED

- Valmisegatud akrüültäidis.
- Peaaegu mittekokkutõmbuv.
- Värvitav veepõhiste ja sünteetiliste värvidega.
- Ülikerge.
- Lihtne peale kanda ja puhastada.
- Ei söövi metalle.
- Sisetöödeks.

TOOTE KIRJELDUS

PERFECT SEAL RAPID FILLER on ainulaadne mittekokkutõmbuv kasutusvalmis ülikerge valmisegatud täitesegu seinte ja lagede pragude ja aukude täitmiseks ja parandamiseks.

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Baas | Akrüüldispersioon |
| Voolavus | wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm |
| Tihedus | wg DIN EN ISO 1183-1: 0,60 g/ml |
| Kile moodustumine | 5 minutit |
| Kokkutõmbuvus | < 5% |
| Temperatuuritaluvus | -20 °C kuni +75 °C |
| Kasutamistemperatuur | +5 °C kuni +40 °C |
| Külmakindlus transportimisel | Kuni - 15 °C |



KASUTUS

PERFECT SEAL RAPID FILLER on spetsiaalselt välja töötatud ühekordseks vuukide ja kruviakukude täitmiseks kipsplaadist seintes ja lagedes siseruumides. Sobib betooni, krohvi, telliskivimüüri või krohvikihide aukude ja pragude ühekordseks täitmiseks, parandamiseks ja silumiseks.

SOBIVAD (ALUS)PINNAD

Kipsplaat, betoon, mört, kivi, telliskivi, krohvikihid.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +30°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad, kuivad ning määre- ja tolmuvabad. Väga poorsed aluspinnad, nt kips, poorbetoon, lubjakivi jne vajavad kruntimist seguga, mis koosneb 1 osast tootest PERFECT SEAL RAPID FILLER and 2 osast veest. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND

Lõigake padruni ots pealtpoolt keeret lahti, lõigates otsiku 35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padruni ots. Kandke kipsplaadi vahele, augule või vuugile piisav kogus toodet PERFECT SEAL RAPID FILLER. Viimistlege ja siluge märja spaatliga.

VÄRVITAVUS

PERFECT SEAL RAPID FILLER on värvitav, kui see on täiesti kuiv. Kuivamisel tõmbub pisut kokku, mis võib põhjustada värvi pragunemise. Värvitav veepõhiste ja sünteetiliste värvidega. Rohkes vees lahustatud värvidesse võivad tekkida praod. Soovitame enne pealekandmist katsetada sobivust värvile.

KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga, spaatliga.

PUHASTAMINE

Pärast kasutamist võib tööriistu puhastada veega. Käsi võib puhastada Bostiki lappide ja/või vee ja seebiga.

PIIRANGUD

Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele. Ei talu pidevat kokkupuudet veega.

KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C hoituna kuni +25°C kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast. Pärast kasutamist keerake otsikule kork, et toodet saaks uuesti kasutada. Pärast avamist saab toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik veebisaitidelt.

SERTIFIKAADID

- EN 13693: 1A
- M1
- Emicode EC1 Plus

GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

TOOTE KÄTTESAADAVUS

| Art nr / Värv | Tüüp |
|------------------|--------------|
| 12015433 / Valge | Padrun 280ml |

TEHNISKAIS ATBALSTS

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.