

## QUELYD INDIKATORS

### UNIVERSĀLĀ LĪME VINILA UN PAPIĀRA TAPETĒM

#### **PRODUKTA APRAKSTS:**

Uzlabotais sastāvs ir piemērots visiem papīra un vinila tapešu veidiem, piemēram:

- parastām vieglām, izturīgām un smagām tapetēm
- mazgājamām (pat lietojot pulverus) tapetēm
- gofrētām simpleksa vai dupleksa tapetēm
- rupju šķiedru, krāsojamām tapetēm
- vinila plakanām, vieglām, uzputotām, smagām tapetēm
- japāņu salmu un pārējiem tapešu veidiem.



#### **PRIEKŠROCĪBAS:**

- Ar rozā indikatoru pilnīgai uzklāšanas kontrolei
- Lieliski slīd, viegli pielāgot strēmeles
- Neatstāj traipus
- Universālums: visi vinila un papīra tapešu tipi
- Ideāla uzklāšanas vienmērīguma kontrole
- Izzūstot līme kļūst caurspīdīga un neatstāj traipus uz tapetēm
- Ātra maisījuma pagatavošana, neveidojot kunkuļus
- Nodrošina superizturīgu pielīmēšanu
- Satur baktericīdu un pretsēnīšu piedevas, kas novērš primāro sēnīšu rašanos.
- Lietošanai gatavais šķīdums saglabā savas īpašības ilgāk nekā 1 nedēļu, glabājot to slēgtā traukā.
- Nekaitīga veselībai un videi

#### **TEHNISKIE PARAMETRI:**

Pamatne:	modificētā ciete, pretsēnīšu un baktericīdu piedevas
Krāsa:	rozā krāsas līme
Šķīduma pagatavošanas laiks	3 minūtes
Gala saistīšanās	no 24 līdz 48 stundām
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +25°C

\* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes daudzuma un pamatņu porainības.

#### **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:**

#### **VIRSMU UN LĪMES SAGATAVOŠANA**

Sienām jābūt tīrām, normāli uzsūcošām, izturīgām, sausām, bez kapilārā mitruma.

Balsinājums vai vecās tapetes jānoņem ar tapešu noņemšanas līdzekli

Dissoucol. Lakotas vai emaljētas virsmas jānoberž ar smilšpapīru, tad jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli un jānoskalo ar tīru ūdeni. Ļoti porainas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu līmes šķīdumu. Ielejiet tīrā spainī nepieciešamo ūdens daudzumu atkarībā no tapešu tipa.

Lietošana	Litri ūdens 1 iepakojumam		Ruļļu skaits		Platība m <sup>2</sup>	
	150	250	150	250	150	250
Iepakojums, g	150	250	150	250	150	250
Iepriekšēja gruntēšana	8	11	-		50-65	70-90
Parastas vieglas tapetes	5	8	5-6	8-9	25-30	40-45
Blīvas, smagas, mazgājamās tapetes, gofrētas, simpleksa vai dupleksa tapetes, rupju šķiedru, krāsojamās tapetes	4,5	7,5	5	8	25	40
Vinila plakanas, vieglas, uzputotas, smagas tapetes, japāņu salmu tapetes	4	7	4-5	7-8	20-25	35-40

Ātri maisiet ūdeni, lai veidojas virpulis, tad, turpinot maisīšanu, lēnām gar spaiņa malu ieberiet pakas saturu. Uzgaidiet 3 minūtes, tad enerģiski samaisiet - un līme ir gatava. Izveidosies rozā krāsas maisījums.

Lai panāktu optimālu materiāla izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, bet pieļaujamas dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.

### LĪMES UZKLĀŠANA UZ TAPETĒM

Sagrieziet tapetes strēmelēs, kuru garums ir vienāds ar sienas augstumu plus 5 cm no augšas un apakšas. Vienmērīgi uzklājiet līmi ar birsti uz tapešu otrās puses, no vidus uz malām. Rozā krāsa palīdzēs jums kontrolēt līmes uzklāšanas vienmērīgumu. Izžūstot līme kļūst caurspīdīga. Ielociet abas strēmeles malas ar līmi uz iekšpusi, mala pie malas: tas ļaus izvairīties no putekļu nosēšanās uz virsmas un nodrošinās ideālu adhēziju. Ļaujiet līmei iesūkties 5-10 minūtes

atkarībā no tapešu ražotāju ieteikumiem.

### **TAPEŠU LĪMĒŠANA**

Izmantojot svērtenu, uzzīmējiet uz sienas vertikālu līniju, atkāpjoties apmēram 45 cm no stūra vai no loga. Pielīmējiet pirmo tapešu strēmeli sienas augšā un atlociet to uz leju gar vertikālo līniju. Izlīdziniet pielīmēto strēmeli ar sausu un tīru birsti no augšas uz leju un no vidus uz malām, likvidējot gaisa pūslīšus. Nogrieziet liekās tapetes ar nazi grīdlīstes un griestu līmenī. Uzlīmējiet nākamo tapešu strēmeli blakus iepriekšējai.

### **DARBARĪKA TĪRĪŠANA**

Ar ūdeni.

### **PIEZĪMES**

No darbu sākuma brīža līdz pilnīgai tapešu līmes izžūšanai visiem logiem un durvīm jābūt blīvi aiztaisītiem, jo caurvējš var sabojāt jūsu darbu.

### **DROŠĪBA**

Atbilstoši spēkā esošajai DIN klasifikācijai produkts nav kaitīgs veselībai un nav ugunsnedrošs.

Detalizētāku informāciju skatīt produkta drošības datu lapā. 18 mēneši aizvērtā rūpnīcas iepakojumā +10 līdz +25 °C temperatūrā. Salizturīga un reversīva līdz -15° C. Produkta sasalšanas gadījumā novietot to apkurināmā telpā +25°C temperatūrā vismaz uz 24-48 stundām, lai panāktu normālo uzklāšanas temperatūru. Pirms lietošanas samaisiet līmi.

180 g - no 4 līdz 6 ruļļiem; 250 g - no 7 līdz 9 ruļļiem

### **PATĒRINŠ:**

Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā, +10 °C līdz +20 °C temperatūrā. Lietošanai gatavais šķīdums: vairāk nekā 1 nedēļu aizvērtā traukā (sargāt no sala).

### **GLABĀŠANA:**

### **IEPAKOJUMS:**

150 g un 250 g paka

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bostik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, jārikojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu un mūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu. Kompānija Bostik patur tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus, iepriekš nebrīdinot par to.



**Smart Help:**

127018 Krievija, Maskava, Dvincev 12, korp. 1

Tāl.: +7 495 787 31 71

E-pasts:

[inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

