



# PERFECT FILL

## MAXI 70 PRO PREMIUM FOAM

### TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

#### JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI

- Geriausias kokybės, aukščiausios klasės profesionalios poliuretano putos.
- Išeiga 20–25% didesnė, nei įprastų PU putų.
- Nepriekaištinga vienalytė struktūra.
- Didelis tempimo, gniuždymo ir šlyties stipris.
- Greitas kietėjimas – taupo laiką ir pinigus.
- Labai geros šilumos ir garso izoliacijos savybės.

#### PREKĖS APRAŠYMAS

„PERFECT FILL MAXI 70 PRO PREMIUM FOAM“ yra aukštos kokybės ir didelės išeigos poliuretano putos, skirtos sandarioms jungtims tarp įvairių konstrukcinių dalių kurti ir spragoms užpildyti. Jos užtikrina nejudančių elementų stabilumą ir, kartu su tuo, lankstumą.



#### TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindinė medžiaga	Poliuretanai
Tūris	870ml
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C
Uždarų porų	± 70%
Kietėjimo laikas	60–800 minučių
Laikas pjaut	15–35 minučių
Tankis	15–20 kg/m <sup>3</sup>
Matmenų stabilumas	-5% < MS < 0%
Degumas	B3
Bendroji garso izoliacija	62 dB
Laikas kol putos taps lipnios	7–10 minučių
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki 90 °C
Šilumos laidumas	30–35 mW/m.K
Išeiga	65–70 litrai

#### PASKIRTIS

„PERFECT FILL MAXI 70 PRO PREMIUM FOAM“ galima naudoti užpildyti jungtis tarp pertvarų, lubų ir grindų, aplink langų ir durų rėmų. Taip pat tinka užpildyti ertmes su vamzdžiais, laidais ir angas sienose ir lubose. „MAXI 65 PRO“ puikiai sukimba su betonu, plytomis, mūru, tinku, mediena, metalu ir daugeliu plastikų – tokių kaip polistirenas, kietos poliuretano putos ir PVC.

#### PAGRINDŲ SUDERINAMUMAS

Lygūs ir šiurkštūs – akyti ir neaktyti pagrindai. Betonai, plytos, tinkas, mūras, metalas, mediena, keramika, stiklas, laminuota danga, PU, PVC, EPS, XPS ir kitos kietos medžiagos.

#### PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Paviršiai turi būti švarūs, be dulkių, alyvos ir riebalų. Prieš naudojimą svarbu šiek tiek sudrėkinti paviršius, nes tai pagerina putų sukibimą ir galutinę putų ląstelių struktūrą.

#### NAUDOJIMO NURODYMAI

Flakono temperatūra: nuo +5°C iki +30°C (rekomenduojama nuo +15°C iki +25°C). Taikymo temperatūra (aplinkos ir pagrindo): nuo +5°C iki +35°C (rekomenduojama nuo +15°C iki +25°C). Laikydami flakoną aukštyje vožtuvu, pritvirtinkite prie jos putų pistoletą su NBS antgaliu. Prieš naudodami priemonę, ne mažiau kaip 20 kartų stipriai supurtykite flakoną. Apverskite kanistrą aukštyje dugnu ir užtepkite putas.

Norėdami reguliuoti putų srautą, pasukite vožtuvą galinėje rankenos pusėje. Tam, kad pasiektumėte optimalų rezultatą, prieš klojami putas iš anksto sudrėkinkite pagrindą. Pusiau užpildykite spragas ir, esant mažam drėgnumui, šiek tiek apipurškite putas vandeniu. Putos išsiplės, užpildydamos likusią erdvę. Tvirtindami langų rėmus, naudokite skėtiklius ir pleištus, kad rėmas liktų užfiksuotas maždaug per 24 valandas, kol putos visiškai sukietės. Apsaugokite akis, mūvėkite pirštines, naudokite asmens apsaugos priemones. Apsaugokite grindų dangą ir baldus popieriumi arba plastikine plėvele. Platesnes ir gilesnes nei 4 cm siūlės užpildykite keliais sluoksniais. Prieš klojami kitą sluoksnį palaukite 15–30 minučių. Kaskart prieš klojami putas šiek tiek apipurškite siūlę vandeniu. Naudokite šią medžiagą tik gerai vėdinamose vietose. Laikykite flakoną vertikaliaje padėtyje, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje. Slėginis indas! Saugokite nuo saulės spindulių ir nelaikykite aukštesnėje nei + 50 ° C temperatūroje. Nepradurkite ir nedeginkite net išnaudoto. Jame yra deglių suslėgtų dujų. Nepurškite į atvirą liepsną ar kurią nors įkaitintą medžiagą. Laikykite atokiau nuo degimo šaltinių. Nerūkikite.

### VALYMAS

Šviežias putas galima nedelsiant pašalinti naudojant „Bostik PU Cleaner“ priemonę. Putoms sukietėjus, perteklinius likučius galima pašalinti peiliu arba mentele, po to užbaigti paviršius.

### APRIBOJIMAI

Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštomis plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams.

Netinka pastoviam vandens poveikiui. Netinka naudoti erdmėse, kuriose nėra pakankamai drėgmės.

### LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT

Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštomis plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams.

Netinka pastoviam vandens poveikiui. Netinka naudoti erdmėse, kuriose nėra pakankamai drėgmės.

### SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

### SERTIFIKATAI

- A+ French VOC Regulation
- Emission EC1 Plus

### ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką jo prekė atitinka savo specifikacijas.

### ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ

Art. Nr.	Tipas
870-GG-BOSTIK PRO70	Flakonas 870ml

### TECHNINĖ PAGALBA

**+31 (0)162 491 000**



Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminyje tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančių saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.