


ENDUIT D'IMPERMEABILISATION

AUTRES PRODUITS

Idéal pour les sous-sols. Imperméabilisation des fondations et ouvrages sur support béton, parpaing, enduit ciment. Également pour les descentes de garages et bassins.



DESTINATIONS

Destination : mur - intérieur / extérieur.

AVANTAGES

- Résiste à l'eau.
- Peut être recouvert par une peinture, un enduit, du carrelage ou revêtement plastique épais.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION :

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes. Il doit être humidifié sans être ruisselant.

La surface d'application doit être lisse et les joints complètement arasés.

L'ENDUIT D'IMPERMEABILISATION doit également recouvrir la forme arrondie entre les murs et les sols préalablement réalisée sur une hauteur de 5 cm avec un mortier de réparation.

MELANGE:

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

10 kg de poudre + 1,2 l d'eau. Laisser reposer le mélange environ 5 minutes avant application.

Temps d'utilisation du mélange : 1 h.

APPLICATION :

A la brosse, au balai ou à la lisseuse en 2 couches croisées minimum (environ 1,5 kg / m² / par couche).

Appliquer une première couche et attendre son séchage durant 6 heures.

Humidifier de nouveau le support et passer une seconde couche identique en croisant la première.

En soubassement ou fondations : le revêtement couvre la totalité du mur enterré et remonte jusqu'à 15 cm au dessus du remblai.

SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE : 12 h environ*.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Température d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

*à +23°C et 50% d'humidité

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30125330	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210028406

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails, consulter la
fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

