

IMPERMEABILISANT BITUMINEUX POUR TOITURE

APPLICATION TOUT TEMPS SUR TOITURE

AVANTAGES

- Etanchéité immédiate après application
- Pour tous types de toitures
- Applicable à la brosse

DESCRIPTION

Bostik « Imperméabilisant Bitumineux pour toiture » est une étanchéité bitumineuse base solvant renforcée en fibres qui permet la reprise d'étanchéité des toitures recouvertes de tuile, d'ardoise, de fibrociments, des indulines, des solins en tôles en zinc ou en cuivre.

Ce produit est utilisable même en cas de risque de gel ou de pluie imminente.

DESTINATION

Adapté pour les toitures recouvertes de tuile, d'ardoise, de fibrociments, des indulines, des solins en tôles en zinc ou en cuivre



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Noir
➤ Aspect	Pâte
➤ Densité	Environ 1.0
➤ Composition	Solution bitumineuse fibré
Température d'application	De +5° C à +35° C
➤ Résistances chimiques et environnement t humide	Adapté en zone côtière exposition solaire Résistance aux agressions acide ou alcaline Ne résiste pas aux huiles, solvants et certains produits d'entretien contenant des solvants.
➤ Résistance aux variations de chaleurs	De -10 à + 85° C Le produit conserve une souplesse sur cette plage de température sans risque de fluage jusqu'à 85° C
➤ Délai de séchage	Temps de séchage de 24 heures dans des conditions normales. Prévoir ce temps entre chaque couche Respecter un délai de séchage entre passe de 24 h Séchage définitif 24 h

MISE EN ŒUVRE

IMPORTANT : Avant d'utiliser l'Imperméabilisant Bitumineux Bostik pour toiture à base de solvant se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

Le support doit être propre et sec exempt de poussière

Si nécessaire éliminer les mousses et lichens.

Nettoyer à haute pression puis pulvériser de l'eau de javel

Laisser agir 24 heures puis rincer et laisser sécher.

Sur support poreux ou à faible cohésion, primariser en appliquant une première passe de l'Imperméabilisant Bitumineux pour toiture diluée avec du white spirit.

APPLICATION

Bien mélanger avant ouverture

A l'aide d'une brosse ou d'un pinceau réaliser une première passe continu et régulière afin de déposer 0.7l/m²

Pour le pontage de fissure ou le traitement de remontée acrotère, insérer une bande intissée type Bostik « Ardatoile 120 » dans le produit frais. Bien faire excsuder.

Laisser sécher puis réaliser une deuxième passe de façon à former un film de 0.9 mm d'épaisseur.

CONSEIL: si la toiture est soumise à une forte exposition solaire, nous vous recommandons de parfaire la protection avec Bostik « Protection solaire Aluminisée »

NETTOYAGE

Pour les taches fraîches nettoyer avec du white spirit

Nous vous recommandons d'utiliser des consommables jetables.

PRECAUTION D'UTILISATION

Les supports doivent être parfaitement secs en surface et en sous face dans le cas des feutres bitumineux.

La teinte peut légèrement varier d'un lot à l'autre. Dans le cas d'une application à une température inférieure à 10°C, stocker le produit dans un local chauffé afin d'obtenir une consistance plus fluide.



CONSOMMATION

Environ 0.7l/m²/couche

Deux passes sont nécessaires et forment un film de 0.9 mm

CONSERVATION

Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 12 mois à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5° C à 35° C et à l'abri de la lumière. Protéger du gel.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612541	2,5 L	4	3549212480516
30612543	5L	4	3549212480523

SÉCURITÉ



- Tenir hors de portée les enfants
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de peau.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les fumées
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
- Eviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- NE PAS vomir
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Recueillir le produit répandu.
- Garder sous clef.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais
- Eliminer le contenu / récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

06 44 64 61 43
www.bostik.com



BOSTIK S.A
420, rue d'Estienne d'Orves
92 700 COLOMBES