

# PEINTURE NOIRE BITUMINEUSE

## AVANTAGES

- Protection des ferronneries et toitures
- Adapter pour le bois, métal, feutre de toiture et ciment
- Applicable à la brosse ou au pinceau

## DESCRIPTION

Bostik « Peinture Noire Bitumineuse » permet de rénover et d'assurer la protection à l'eau et aux intempéries des ouvrages ferreux et non ferreux. Il est applicable sur du béton, de la tôle ondulée, du fibro ciment ou électrozingué ainsi que sur feutres bitumineux, asphalte et bois.

## DESTINATION

Ouvrages ferreux, tuile, tuile ciment, feutre de toiture, asphalte, appuie en ciment ou en brique.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Noir
➤ Aspect	Liquide de faible viscosité
➤ Densité	Environ 0.9
➤ Composition	Solution bitumineuse
➤ Température d'application	De +5°C à +35°C
➤ Température de service	De -10°C à +85°C en fonction de la température ambiante
➤ Temps de séchage	Sec au touché après 6 heures environ Complètement sec après 24 heures environ
➤ Consommation	4 – 6 m <sup>2</sup> par litre, en fonction de la porosité du support

## MISE EN ŒUVRE

IMPORTANT : Avant d'appliquer la Peinture Noire Bitumineuse Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur le site [www.bostik.com](http://www.bostik.com).

## PREPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces à traiter doivent être solide, cohésive, non grasse et parfaitement sèches.

Éliminer les mousses et lichens, nettoyer avec un décapeur haute pression puis passer avec de l'eau de javel.

Au bout de 24h rincer et laisser sécher.

Sur les métaux, faire un décapage à la brosse métallique afin d'éliminer les résidus de rouille, de peinture.

Passiver la rouille de surface avec Bostik « Peinture Noire Bitumineuse » et laisser sécher 24 heures.

## APPLICATION

A l'aide d'un pinceau ou d'une brosse, appliquer deux couches de Bostik « Peinture Noire Bitumineuse » espacée de 24h.

## NETTOYAGE

Utiliser une brosse imprégnée d'un solvant lourd type essence. Si le produit a durci, faire détrempé dans l'essence.

## PRECAUTION D'UTILISATION

Porter des gants. Ne pas utiliser en intérieur.

Ne pas appliquer en cas de risque de pluie imminente ou par temps brumeux.

La teinte peut légèrement varier d'un lot par rapport à l'autre.

## CONSOMMATION

4 – 6 m<sup>2</sup> par litre, en fonction de la porosité du support.

## CONSERVATION

Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 2 ans à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5°C à 35°C et à l'abri de la lumière directe du soleil.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612602	2,5L	4	3549212479831

## SÉCURITÉ



- Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
- Peut provoquer somnolence ou vertiges
- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les fumées.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Éliminer le contenu / récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

**SERVICE TECHNIQUE BOSTIK**

**06 44 64 61 43**  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)



**BOSTIK S.A**  
**420, rue d'Estienne d'Orves**  
**92 700 COLOMBES**