

RAGREAGE P4 RAPIDE

CHAPES ET RAGRÉAGES

Ragréage de sol intérieur et extérieur à séchage rapide pour passage intense



DESTINATIONS

REVETEMENTS :

Avant la pose de tous revêtements :

- Souples : moquette, PVC, linoléum.
- Rigides : carrelage.
- Déformables : parquet.

SUPPORTS :

- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, dallage sur terre plein, chape ciment, chape sulfate de calcium, chape allégée.
 - Sur supports anciens rigides : carrelage, ragréage P3.
- Primaire Universel Bostik obligatoire sur tous les supports.

AVANTAGES

- Sur supports à passage intense
- Tous types de locaux privés ou commerciaux
- Auto-lissant: application facile

MISE EN OEUVRE

PREPARATION :

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, non fissuré, exempt de graisses et de zones non adhérente. Nettoyer si besoin par grattage puis aspirer

- Sur ancien carrelage : retirer les éléments des supports qui ne tiennent pas, lessiver puis rincer.
- Sur sols chauffants (hors PRE) : arrêter le chauffage 48h avant la pose du ragréage. Il sera remis progressivement en service 48h après la fin des travaux.
- Sur plancher ou parquet : vérifier la tenue des lames. Visser les éléments non stables. Décaper les cires, vernis ou peintures éventuelles jusqu'à apparition du bois brut.

MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

6L d'eau + 25 kg de poudre

Temps d'utilisation du mélange : 20 min environ*

APPLICATION :

Verser puis étaler le ragréage par mouvements circulaires amples et réguliers à l'aide d'une lisseuse afin de recouvrir la totalité de la surface. Régler la couche de ragréage à l'épaisseur souhaitée puis laisser sécher sans courant d'air et à l'abri du soleil.

OUVERTURE A LA MARCHE :

Après 60 min environ*

DELAI AVANT RECOUVREMENT :

Pose de carrelage : après 2h*.

Pose de moquette, PVC, linoléum : après 2h*.

Pose de parquet : après 24h*.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et des fortes chaleurs.

* à +20°C et 50% d'humidité et pour une épaisseur de 3 mm

CONSOMMATION

Epaisseur du ragréage	1 m ²	5 m ²	10 m ²	20 m ²
3 mm	4.5 kg	22.5 kg	45 kg	90 kg
10 mm	15 kg	75 kg	150 kg	300 kg

CONSERVATION


9 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30120710	Sac papier 25 kg	1	3549210025153

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

