

# Réparation de toit d'urgence

**EFFET HYDROFUGE IMMEDIAT**

## AVANTAGES

- Prolonge la durée de vie des toits
- Une seule couche suffit
- Permet les reprises de fissures



## DESCRIPTION

BOSTIK « Réparation de toit d'urgence » est une pâte prête à l'emploi renforcée en fibres. Développé pour la réparation des toitures d'habitation ou des bâtiments industriels, il assure une reprise d'étanchéité durable et économique pour différentes natures de couverture.

Sa formulation fibrée permet un traitement et un pontage des fissures en assurant une reprise de l'étanchéité de l'ouvrage traité.

## DESTINATION

Toitures en fibrociment, feutre bitumineux, tôle ondulée, zinc, cuivre, tuile ciment ou terre cuite.

L'utilisation sur un toit terrasse nécessitera sur le produit l'interposition d'une protection rapportée géotextile avant la mise en place de protection lourde type dalle de jardin préfabriquée par exemple.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Gris, noir ou rouge
➤ Aspect	Pâte applicable à la spatule ou à la brosse
➤ Densité	Environ 1.18
➤ Composition	Copolymère acrylique renforcé de fibres.
➤ Stockage	Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 1 an à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5° C à 25° C et à l'abri de la lumière et source de chaleur ou d'allumage.
➤ Température d'application	De +5° C à +35° C
➤ Température d'utilisation	De -10° C à +85° C en fonction de la température ambiante

Consommation	1 – 2kg (environ) par m <sup>2</sup>
Temps de séchage	Imperméabilisation immédiate; sèche complètement en 48 à 72 heures en fonction de l'épaisseur d'application, de la température et de l'humidité.
Nettoyage	White spirit lorsque le produit est frais. Produit durci nous contacter

## MISE EN ŒUVRE

**IMPORTANT** : avant d'utiliser Bostik « Réparation de toit d'urgence », reportez-vous à la Fiche de Sécurité correspondante disponible sur [www.bostik.com](http://www.bostik.com).

Les surfaces doivent être nettoyées afin d'éliminer les mousses, algues, traces de pollution, de rouille, zones friables ou mal adhérentes. Evacuer les eaux stagnantes et assécher les surfaces.

Ne pas appliquer en cas de risque de pluie. Sur les toits métalliques, procéder à un dégraissage avec un solvant à la d'acétone. Eliminer par ponçage les traces de rouilles et passiver avec Bostik Isolateur de rouille.

## PREPARATION DU MELANGE

Avec une brosse neuve appliquer en plusieurs passes croisées Bostik « Réparation de toit d'urgence » à raison de 1 à 2 kg /m<sup>2</sup> afin d'obtenir un film homogène continue. Sur un toit pentu, la consommation sera de 1 kg/m<sup>2</sup>

Sur un toit à pente faible ou nulle avec zone de rétention d'eau accidentelle, prévoir deux passes espacées de 24h à raison de 1kg/m<sup>2</sup>/couche. Pratiquer également en 2 couches pour les gouttières.

Dans le cas de fissure ou de joint < 10 mm, procéder aux rebouchages en insérant un calicot intissé dans le produit frais.

Laisser sécher 24 h avant de réaliser le traitement général de la surface. Toujours appliquer sur des surfaces parfaitement sèches

## NETTOYAGE

Nettoyer avec du White Spirit lorsque le produit est frais.

## CONSOMMATION

1 – 2kg (environ) par m<sup>2</sup>

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non-ouvert, stocké dans un local sec et tempéré.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612166	Gris 1kg	6	3549212480073
30612165	Gris 5kg	4	3549212480080
30612012	Rouge 1kg	6	3549212480110
30611956	Noir 1kg	6	3549212480097

## SÉCURITÉ



- Lire l'étiquette avant utilisation
- Tenir hors de portée les enfants
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
- Peut provoquer somnolence ou vertiges
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- Liquide et vapeurs inflammables.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de peau.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les vapeurs
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
- Eviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Garder sous clef.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais
- Eliminer le contenu / récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

**SERVICE TECHNIQUE BOSTIK**

**06 44 64 61 43**  
**[www.bostik.com](http://www.bostik.com)**



**BOSTIK S.A**  
**420, rue d'Estienne d'Orves**  
**92 700 COLOMBES**