

Imperméabilisant et retardateur

IMPERMÉABILISANT, RETARDATEUR & PLASTIFIANT POUR MORTIER

AVANTAGES

- Avec sa fonction retardateur de prise, il est idéal pour travailler sur des surfaces importantes
- Réduit la porosité des mortiers et bétons
- Améliore la maniabilité des mélanges

DESCRIPTION

Bostik « Imperméabilisant et retardateur » est un liquide thixotrope pigmenté qui permet d'imperméabiliser, retarder et plastifier les mélanges à base de ciment grâce à sa fonction entraîneur d'air.

Mélange d'acide gras alcalin sans chlorure, il permet l'utilisation de mortier malgré des risques d'averse et prévient de la reprise d'humidité en phase de prise du mélange sur des surfaces réalisées importantes.

DESTINATION

Pour mélanges à base de ciment.

Il est particulièrement adapté pour additiver les enduits et crépis en extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Couleur	Orange
Aspect	Liquide visqueux
Composition	Mélange d'acide gras et de soude (concentré à moins de 2%)
Densité	Environ 1.2
Ratio de mélange	1 volume d'Imperméabilisant & Retardateur Bostik pour 30 mesures d'eau en volume.

MISE EN ŒUVRE

IMPORTANT: Avant d'utiliser l'Imperméabilisant et Retardateur Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

PREPARATION

Compatible avec les ciments blancs portland du marché classé CEM I ou CEM II/B.V il est également compatible avec du CEMII/A-LL.

Réaliser un essai préalable afin d'ajuster le dosage à la maniabilité souhaitée.

APPLICATION

- Bien agiter avant dilution dans l'eau à raison de 1 volume de Bostik « Imperméabilisant et retardateur » pour 30 volumes d'eau.
- Procéder au réglage du dosage du mortier jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.

NETTOYAGE

Laver immédiatement les outils et matériels avec de l'eau après utilisation.

PRECAUTION D'UTILISATION

Ne pas utiliser pour la réalisation de bétons banchés ou de voile porteur.

Ne pas utiliser si la température est < à 5° C ou risque de descendre en dessous de cette température durant la prise du mélange

Ne jamais surdoser.

Ne pas utiliser avec des mélanges contenant de la chaux, des ciments alumineux, ciments prompts

Ne pas utiliser pour réaliser des chapes

Ce produit n'a pas pour fonction de créer une barrière anti-remontée d'humidité ou rendre étanche un ouvrage.

 0086 CPR 593039
Bostik Ltd, ST16 3EH, UK 15 3549212480257 DOP: TDS01999
EN934-3. Entraîneur d'air/plastifiant pour mortier de maçonnerie. Teneur en chlorures: < 0,1% en masse

CONSERVATION

Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 12 mois à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5°C à 25°C et à l'abri de la lumière. Protéger du gel.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612567	5L	1	3549212480257

SÉCURITÉ



- Provoque une sévère irritation des yeux
- Provoque une irritation cutanée
- Contient Dipentène. Peut produire une réaction allergique.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- Tenir hors de portée les enfants
- Eviter le rejet dans l'environnement
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
- Stocker dans un endroit bien ventilé . Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Eliminer le contenu/ récipient dans une usine d'élimination des déchets homologués.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Contactez BOSTIK

06 44 60 14 96
www.bostik.com



BOSTIK S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES