

RAGREAGE P4 EXTERIEUR

AVANTAGES

- Ragréage auto lissant et autonivelant Mono composant intérieur et extérieur
- Excellente finition de surface
- Compatible avec toutes les peintures époxydiques aqueuse
- Caractéristiques mécaniques élevées P4 C? F?
- Peu être laissé nu



DESCRIPTION

Ragréage fibré autolissant et autonivelant renforcé fibré à fini professionnel

Recouvrable par des peintures aqueuses, du carrelage

DESTINATIONS

Produit de ragréage applicable de 3 à 10 mm sur support plan en intérieur et extérieur

En intérieur il est applicable de 3 à 30 mm

SUPPORTS

Supports de base

En extérieur :

- Dallage et plancher béton
- Chape ciment

En intérieur :

- Même support que l'extérieur plus ancien carrelage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Poudre grise
➤ Dosage d'eau	6 L / sac de 25 Kg
➤ Ouverture à la marche	6 heures *
➤ Délais d'attente avant recouvrement	<ul style="list-style-type: none"> • Une peinture : 72 H* • Un mortier colle : 24 H * • Par une colle sol souple ou parquet : 48 H*
➤ Durée pratique d'utilisation	20 mn*

* Ces temps sont déterminés à + 23° C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

PRECAUTION D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports doivent être plans, sains, secs (sans remontées d'humidité), solides, propres, dépoussiérés et exempts de corps gras.

EN EXTERIEUR

- Vérifier que la pente des supports qui doit être de 1,5 % minimum
- Positionner des bandes de compression périphériques de 5 mm en appui de mur et d'acrotère
- Protéger la surface des intempéries 48 heures avant le début des travaux et pendant l'ensemble des phases de réalisation jusqu'à séchage
- Poncer les supports et dépoussiérer par aspiration
- Traiter les fissures éventuelles avec une résine fluide bi composant de dureté Shore D>60 à 24 heures qui sera sablée en surface

EN INTERIEUR

Sur ancien carrelage :

- Sonder le carrelage
- Si moins de 10 % sonne le creux, éliminer les carreaux mal adhérents et le mortier de pose.
- Bien dépoussiérer.
- Appliquer du primaire universel
- Laisser sécher 2 heures puis reboucher avec

BOSTIK RAGREAGE EXTERIEUR

- Laisser sécher 24 heures
- Sur les supports préparés :
- Appliquer **BOSTIK PRIMAIRE UNIVERSEL** au rouleau à raison de 100 à 120 g/m²
- Deux couches pourront être nécessaires en fonction de la porosité des supports
- Respecter un délai de séchage de 2 heures entre passes.

GACHAGE

- Outillage de base :
 - Fouet spécial enduit
 - Malaxeur lent (500 tours/mn maximum)
 - Dosage d'eau : 6 l pour un sac de 25 Kg
 - Épaisseur d'application minimale : 3 mm soit k Kg/m²
- Lissage et finition :
 - Appliquer avec une lisseuse type « flamande » ou un râteau de maçon

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau

CONSERVATION

6 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité (date de fabrication sur l'emballage).



SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick.fds.com

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart help +33 (0)1 64 42 13 36

