

ADEZIV TRANSPARENT SUPER RAPID FIXPRO

Adeziv poliuretanic D4 transparent

DESCRIERE

ADEZIV TRANSPARENT SUPER RAPID este un adeziv poliuretanic transparent, cu intarire rapida, cu o structura pastoasa (tixotropica), fiind recomandat pentru aplicatiile pe verticala. Adezivul se intareste in prezenta umiditatii din substrat si din mediul inconjurator, formand o imbinare puternica, durabila si impermeabila. Adezivul este excelent pentru umplerea golurilor, datorita unei usoare expandari in timpul intaririi, in functie de procentajul de umezeala din substrat.

Beneficii:

- Intarire rapida, proprietati excelente de umplere a golurilor
- Impermeabil (D4)
- Rezistenta ridicata la rupere
- Recomandat pentru imbinarea lemnului, metalului, betonului, maselor plastice si materialelor izolante

UTILIZARI

ADEZIV TRANSPARENT SUPER RAPID a fost dezvoltat pentru imbinarea lemnului, metalului, pietrei, betonului, maselor plastice si materialelor izolante, cum ar fi spuma poliuretanică, spuma pentru polistiren, vata minerala si vata de sticla.

MOD DE APLICARE

Aplicati adezivul din cartus pe o singura parte. Conectati materialele care vor fi imbinate in intervalul de timp corect. Preveniti deplasarea acestora. Aplicatii pentru lambriuri: Aplicati ADEZIV TRANSPARENT SUPER RAPID in snururi cu latimea de 6 mm, la distante de 5 cm fata de margine si la aproximativ 20 - 40 cm unul fata de altul. Presati imediat lambriul cu putere pe perete.



Timpe de fixare initiala: 15-30 de minute. Aplicatii pentru placi, plinte si altele: Aplicati adezivul in mod egal in puncte sau in snururi aflate la o distanta de 20 cm unul fata de altul. Materialul trebuie fixat pe pozitie prin miscare usoara si prin aplicarea unei presiuni omogene. La final, apasati cu fermitate. Timpe de fixare initiala: 15-30 de minute.

Avand in vedere diversitatea suprafetelor, este recomandata testarea in prealabil. Ușoara expandare și apariția bulelor de aer sunt cauzate de presarea insuficientă sau de ajustarea poziției elementelor în timpul întăririi, ceea ce va conduce la o rezistență scăzută a lipirii. Formarea unui aspect de spuma la nivelul adezivului, urmare a unei insuficiente presari a materialelor inainte de intarire sau al unui montaj incorect, conduce la o rezistenta finala diminuata. Pentru informatii suplimentare, consultati recomandarile tehnice Bostik.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare între +5°C și +40°C (pentru mediu și substrat).

Toate suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și nu trebuie să prezinte urme de praf și grăsimi. Îndepărtați particulele libere de pe suprafețe.

Testați întotdeauna aderența anterior aplicării. Pentru o întărire corespunzătoare, este necesar ca unul dintre substraturi să fie poros.

CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Poliuretan
Densitate	ISO 1183-1	1,12 g/ml
Rezistența la îngheț în timpul transportului		Până la -15°C
Timp de lucru	@ +23°C/50% RH	5 minute
Rezistența la forfecare	ISO 4587	± 12 N/mm ²
Formarea peliculei	@ +23°C/50% RH	± 7 minute
Rezistența la temperatura		-30°C la +80°C

Aceste valori sunt tipice

CURATARE

Curățați materialul neîntărit și ustensilele cu PU Cleaner.

Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

Mainile pot fi curățate cu Servetele speciale.

LIMITARI

Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren și bituminoase.

Poate surveni îngălbenirea dacă adezivul este expus la radiații UV.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa de Sanatate si Siguranta a Produsului va fi citita si inteleasa inainte de utilizare.

Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere, sau poate fi consultată pe pagina de Internet Bostik.

GARANTIE

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

DEPOZITARE & VALABILITATE

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi între +5°C și +25°C, termenul de valabilitate este de 12 luni, în spații ferite de razele solare.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
172112359	300ml	Transp.	12	5948966018385



PERICOL

Contine izocianati. Poate produce o reacție alergică. Nociv prin inhalare. Provoacă iritarea pielii. Provoacă iritații grave ale ochilor. Poate provoca simptome alergice sau de astm sau dificultăți de respirație dacă sunt inhalate. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Suspectat că ar provoca cancer. Poate irita tractul respirator. Poate provoca deteriorarea organelor prin expunere prelungită sau repetată. Nu inspirați vaporii. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție ochi / față. Când ventilația încăperii este insuficientă, purtați echipament de protecție respirator. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați cu multă săpun și apă. **OCHII:** Clătiți cu precauție cu apă pentru câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă victima le poartă și dacă poate să fie îndepărtat cu ușurință. Continuați să clătiți. Eliminați conținutul / containerul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

Implementarea recomandărilor este definită de standardele în vigoare și trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fișa cu date de securitate pentru precauții referitoare la utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată din erori (editoriale), din caracterul incomplet și/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se referă fără limitare la caracterul incomplet și/sau inexactitatea din cauza modificărilor realizate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, cauzată de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi și va înțelege informațiile conținute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizarea acestuia. Utilizatorul răspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării că produsul este recomandat pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influență asupra modului de aplicare al produsului și/sau asupra oricăror circumstanțe privitoare la evenimentele produse în timpul depozitării sau transportului, și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

