

SUPER COLOR AUTO PRIMER

7.86A

KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ LAKK

Termék Korróziógátló alapozó akril lakkokhoz

Tulajdonságok

- nagyon magas UV-állóság (tartós szín elszíneződés nélkül)
- matt, hőre lágyuló fóliát képez, amely nagymértékben ellenáll a sérülésnek
- rendkívül rövid száradási idő
- nem folyik meg
- nagyon jó fedettség és tapadás
- a doboz kupakján a lakk hozzávetőleges színe látható.
- (csak szemléltetés céljából)
- hosszú szavatossági idő
- toluolmentes

Felhasználási területek - acélfelületek korróziógátló alapozása akril fedőlakk felvitele előtt

Színek 3 szín - lásd színminták

Csomagolás 500 ml – fémdoboz

Szavatossági idő A gyártástól számított 10 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|--|
| Alapanyag | 100% akril lakk |
| Porszárás | 5-8 perc * |
| Érintésszárás | 15-20 perc * |
| A bevonat teljes száradási ideje | 4-6 h * A teljes szárítási idő erősen függ a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától. |
| Hőállóság kikeményedés után | -20°C-tól +100°C-ig |
| Kivitel | matt |
| Kiadósság | kb. 2 m ² * |
| Egy réteg ajánlott vastagsága | 20-30 μm |

(*) – A bevonat vastagságától, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a szellőzéstől, a felület típusától és az alkalmazási módszertől függően

ALJZATOK

Felület típusok acél, vasfémek és ötvözeik, öntöttvas

Előkészítés A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja le, és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg.



Előkészítés Használjon fehér alapozót világos akril fedőlakkok alá. Használjon piros színt sötét akril fedőlakkok alá. A szürke az összes színű akril fedőlakk alá használható univerzális árnyalat. Színesfémek (pl. réz, króm, nikkel) esetén először a színesfémek (nemvasfémek) számára megfelelő alapozót használjon

Felület állapota Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Környezeti hőmérséklet +10°C-tól +30°C-ig

Javaslatok Ha szükséges, végezzen alapozást (lásd az "Előkészítés" című pontot). Közvetlenül a használat előtt erőteljesen rázza fel a tartályt kb. 2-3 percig, hogy biztosítsa az alapos keveredést. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb a rázási idő. Használat közben legalább 5 percenként rázza fel a dobozt. Optimális üzemi hőmérséklet +20°C. A terméket szél- és szállóképtől védett helyen használja. Végezzen próbaszórást egy nem feltűnő területen. Munka közben tartsa a dobozt fejjel felfelé. A festendő felületeket kb. 25-30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal, két egymásra merőleges irányban permetezze be. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a festéket többször és egyenletesen, vékony rétegben hordjuk fel, nem pedig egyetlen vastag rétegben (függőleges felvitel esetén fennáll a lefolyás veszélye). Várjon néhány percet (alacsony hőmérsékleten több percet - nedves - nedves módszerrel) a következő réteg felhordása előtt. Ellenkező esetben a következő réteget a bevonat teljes száradása után kell felvinni (lehetőleg 64 óra elteltével). Védje a friss bevonatot a portól, amíg porszáraz nem lesz. A munka befejezése után ajánlott a szelepet megtisztítani úgy, hogy a kannát fejjel lefelé fordítja, megnyomja a szelepet és néhány másodpercig permetez, amíg nem jön ki több festék a dobozból.

Tisztítás A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.

Korlátozások Nem javasolt a használata, ha a környezeti hőmérséklet +10°C alatt van.

A műanyagok sokfélesége és gyakran az eredetükre vonatkozó ismeretek hiánya miatt erősen ajánlott a műanyagok esetében tapadási próba elvégzése

Ne használjon akril lakkokat szintetikus alkid alapozókon. Szükség esetén végezzen próbát. Az alapozó teljes száradása után (kb. 64 óra) vékony rétegben vigye fel a fedőlakkot.

Általános biztonság Lásd: Biztonsági adatlap 7.8A
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.



Felelősség: A megadott információk a Bostik kutatásainak és tapasztalatainak eredményei, amelyek a megbízhatóság és hitelesség alapját képezik. A gyártó azonban nem láthatta előre a termékeinek minden alkalmazási lehetőségét, és mivel a termékek használata teljes mértékben kívül esik a gyártó ellenőrzési körén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért. A gyártó nem vállal felelősséget az időjárás, az előkondicionálás vagy az építési hibák miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy az aljzat rossz állapotáért.

14/07/2020