

SUPER COLOR AUTO BITUM

7.86D

BITUMEN SPRAY

| | |
|--------------------------------|---|
| Termék | Permetezhető bitumenes anyag az alváz, a kerékdobok és hasonló területek karbantartásához |
| Tulajdonságok | <ul style="list-style-type: none"> - víztaszító, korrózióálló és rugalmas bevonatot képez a kedvezőtlen időjárási körülmények, hólé, só stb. ellen. - nem folyik meg - hosszú eltarthatósági idő |
| Felhasználási területek | - járművek futóműveinek, kerékdobjainak és a nehéz üzemi viszonyoknak kitett hasonló berendezések, gépek, szerkezetek (acél, fém, beton, fa) karbantartása, karbantartása) |
| Szín | fekete matt |
| Csomagolás | 500 ml – fémdoboz |
| Szavatossági idő | A gyártástól számított 10 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Alapanyag | bitumen |
| Porszárász | 10 perc * |
| Érintésszárász | 25 perc * |
| A bevonat teljes száradási ideje | 6 h * A teljes szárítási idő erősen függ a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától. |
| Hőállóság kikeményedés után | -20°C-tól +100°C-ig |
| Kiadósság | kb. 2 m ² * |
| Egy réteg ajánlott vastagsága | 20-30 μm |

(*) – A bevonat vastagságától, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a szellőzéstől, a felület típusától és az alkalmazási módszertől függően

ALJZATOK

| | |
|-------------------------|---|
| Felülettípusok | acél, fémek és ötvözeik, beton, fa és faalapú anyagok |
| Előkészítés | A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja le, és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg. |
| Felület állapota | Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen |

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Környezeti hőmérséklet +10°C-tól +30°C-ig

Javaslatok a szükséges, végezzen alapozást (lásd az "Előkészítés" című pontot). Közvetlenül a használat előtt erőteljesen rázza fel a tartályt kb. 2-3 percig, hogy biztosítsa az alapos keveredést. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb a rázási idő. Használat közben legalább 5 percenként rázza fel a dobozt. Optimális üzemi hőmérséklet +20°C. A terméket szélről és szellőkésektől védett helyen használja. Végezzen próbaszórást egy nem feltűnő területen. Munka közben tartsa a dobozt fejjel felfelé. A festendő felületeket kb. 25-30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal, két egymásra merőleges irányban permetezze be. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a festéket többször és egyenletesen, vékony rétegben hordjuk fel, nem pedig egyetlen vastag rétegben (függőleges felvitel esetén fennáll a lefolyás veszélye). Várjon néhány percet (alacsony hőmérsékleten több percet - nedves - nedves módszerrel) a következő réteg felhordása előtt. Ellenkező esetben a következő réteget a bevonat teljes száradása után kell felvinni (lehetőleg 64 óra elteltével). Védje a friss bevonatot a portól, amíg porszáraz nem lesz. A munka befejezése után ajánlott a szelepet megtisztítani úgy, hogy a kannát fejjel lefelé fordítja, megnyomja a szelepet és néhány másodpercig permetez, amíg nem jön ki több gáz a dobozból.. A Bostik Super Color Auto Bitumennel készült bevonatokat időnként ugyanazzal a termékkel kell karbantartani. Ne keverje más termékekkel.

Tisztítás A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.

Korlátozások Nem javasolt a használata, ha a környezeti hőmérséklet +10°C alatt van.

A műanyagok sokfélesége és gyakran az eredetükre vonatkozó ismeretek hiánya miatt erősen ajánlott a műanyagok esetében tapadási próba elvégzése.

Általános biztonság Lásd: Biztonsági adatlap 7.85D
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.



14/07/2020