

SUPER COLOR FLUORESCENT

7.85C

FLUORESZKÁLÓ LAKK

Termék Fluoreszkáló akril fedőlakk fényvisszaverő hatással

Tulajdonságok

- magas hatások (világos felület szükséges)
- beltéri és kültéri festéshez
- Rövid száradási idő
- Nagyfokú UV- és csapadékállóság
- a doboz kupakján a lakk hozzávetőleges színe látható. (kizárólag szemléltetés céljából)
- hosszú eltarthatósági idő
- toluolmentes

Felhasználási területek

- acélból, vasfémekből, kőből, kerámiából, betonból, fából és egyes műanyagokból készült felületek dekorációs és védő lakkozása
- figyelmeztető célú festés (feliratok, veszélyes helyek jelölése, táblák)

Színek 3 szín - lásd színminták

Csomagolás 400 ml – fémdoboz

Szavatossági idő A gyártástól számított 10 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

DANE TECHNICZNE

Alapanyag	módosított akril fedőlakk fluoreszkáló fényvisszaverő hatással
Porszáraz	10-15 perc *
Érintésszáraz	20-30 perc *
A bevonat teljes száradási ideje	4-6 h * A teljes szárítási idő erősen függ a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától.
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +100°C-ig
Kivitel	fluoreszkáló fényvisszaverő hatás (matt)
Kiadósság	kb. 3 m ² *
Egy réteg ajánlott vastagsága	20-30 μm (sötét felületek esetén fehér alapozóval együtt)

(*) – A bevonat vastagságától, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a szellőzéstől, a felület típusától és az alkalmazási módszertől függően

ALJZATOK

Felülettípusok acél, vasfémek és ötvözeik, öntöttvas, kő, építőipari kerámia, üveg és hasonló mázas, üvegezett, zománcozott felületek, fa és faalapú anyagok, egyes választott műanyagok



Előkészítés A festendő felületeket nagyon gondosan le kell csiszolni és meg kell tisztítani a rozsdától, portól, szennyeződésektől és a korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítani és szárítani kell.

A festendő felületnek világosnak, lehetőleg fehérnek kell lennie. Ellenkező esetben a fluoreszkáló hatás kevésbé látható. Sötét aljzatok festésekor először fehér Bostik Super Color Auto Primer vagy Bostik Super Color Alkyd Primer alapozót kell alkalmazni. Akril alapozó esetén a kapott réteg enyhén hőre lágyuló. Várjon legalább 6 órát a fedőlakk felvitele előtt. Alkid alapozó esetén várjon legalább 64 órát a fluoreszkáló fedőlakk felhordása előtt. Az alapozó kiválasztásától függetlenül mindig végezzen kompatibilitási próbát az alapozó és a fedőlakk között.

Felület állapota Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Környezeti hőmérséklet +10°C-tól +30°C-ig

Javaslatok a szükséges, végezzen alapozást (lásd az "Előkészítés" című pontot). Közvetlenül a használat előtt erőteljesen rázza fel a tartályt kb. 2-3 percig, hogy biztosítsa az alapos keveredést. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb a rázási idő. Használat közben legalább 5 percenként rázza fel a dobozt. Optimális üzemi hőmérséklet +20°C. A terméket szélől és szellőkésektől védett helyen használja. Végezzen próbaszórást egy nem feltűnő területen. Munka közben tartsa a dobozt fejfelé. A festendő felületeket kb. 25-30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal, két egymásra merőleges irányban permetezze be. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a festéket többször és egyenletesen, vékony rétegben hordjuk fel, nem pedig egyetlen vastag rétegben (függőleges felvitel esetén fennáll a lefolyás veszélye). Várjon néhány percet (alacsony hőmérsékleten több percet - nedves - nedves módszerrel) a következő réteg felhordása előtt. Ellenkező esetben a következő réteget a bevonat teljes száradása után kell felvinni (lehetőleg 48 óra elteltével). Védje a friss bevonatot a portól, amíg porszáraz nem lesz. A munka befejezése után ajánlott a szelepet megtisztítani úgy, hogy a kannát fejfelé lefelé fordítja, megnyomja a szelepet és néhány másodpercig permetez, amíg nem jön ki több festék a dobozból.

Tisztítás A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.



Korlátozások Nem javasolt a használata, ha a környezeti hőmérséklet $+10^{\circ}\text{C}$ alatt van.

A műanyagok sokfélesége és gyakran az eredetükre vonatkozó ismeretek hiánya miatt erősen ajánlott a műanyagok esetében tapadási próba elvégzése.

Általános biztonság Lásd: Biztonsági adatlap 7.85C
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.

Felelősség: A megadott információk a Bostik kutatásainak és tapasztalatainak eredményei, amelyek a megbízhatóság és hitelesség alapját képezik. A gyártó azonban nem láthatta előre a termékeinek minden alkalmazási lehetőségét, és mivel a termékek használata teljes mértékben kívül esik a gyártó ellenőrzési körén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért. A gyártó nem vállal felelősséget az időjárás, az előkondicionálás vagy az építési hibák miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy az aljzat rossz állapotáért.

14/07/2020