

PERFECT SEAL

RYCHLÝ AKRYLOVÝ TMEL

TECHNICKÝ LIST

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- PERFEKTNĚ VYPLŇUJE DOKONCE I HLUBOKÉ ZTRÁTY
- PŘIPRAVEN K MALOVÁNÍ PO 20 MINUTÁCH
- MALOVÁNÍ BEZ ŠKRÁBANCŮ, PRASKLIN A ZABARVENÍ
- BEZPEČNÝ PRO ALERGIKY
- CHEMICKY NEUTRÁLNÍ

POPIS VÝROBKU

ULTRA LEHKÝ AKRYLOVÝ TMEL pro jednovrstvé vyplnění škrábanců, prasklin a dokonce i výrazných ztrát na stěnách a stropech. Rovněž pro maskování hlav šroubů a statických spojů v sádrokartonových systémech.

VYUŽITÍ

- vyplnění prasklin, rýh, spár, spojů ve stěnách a stropech (beton, omítky, sádra, nátěry, tmely, dřevo)
- těsnění statických a sádrokartonových spojů.
- maskování hlav šroubů v sádrokartonových systémech



TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Akrylová disperze na vodní bázi
Stékání	dle DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Odolnost vůči prachu	do 5 minut (při tepl. 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)
Úplné vytvrzení	od 1 do několika dnů (v závislosti na teplotě, vlhkosti, ventilaci, typu podkladu, tvaru spáry)
Tepelná odolnost po vytvrzení	od -20°C do +75°C
Teplota aplikace	od +5°C do +40°C
Vlastní hmotnost	dle DIN EN ISO 1183-1: 0,57 g/ml

DRUHY POVRCHŮ

dřevo a materiály na bázi dřeva, ocel, kovy, beton, omítky, nátěry, sádra, sádrokartonové desky, stavební keramika, kámen, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchy

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktní, zbavený prachu, špíny, mastnoty, oleje, maziv, rzi, uvolněných kousků starých tmelů, kytů, lepidel, odlupujících se nátěrů a laků a jiných podobných nečistot. Porézní podklady nemusí být zcela suché.

Velmi porézní a savé povrchy, jako je sádra, pórobeton, pískovec, by měly být opatřeny základním nátěrem. Za tímto účelem zředte akryl vodou v poměru 1:2 a napenetrujte výše uvedený podklad. V případě pochybností proveďte zkoušku přilnavosti.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odstraňte aplikátor, odřízněte hrot tuby nad závitěm, aplikátor znovu nasadte a seřízněte šikmo pod úhlem 30°/45° na šířku spoje. Aby se zabránilo znečištění okolí vyplňované mezery, zajistěte ji po stranách maskovací páskou. Pásku odstraňte ihned po zpracování spoje. Spojte tvarujte špachtlí Bostik Perfect Seal. Následně namočte prst a vyhladte spárovací hmotu do 5 minut od nanesení akrylu. Po úplném vytvrzení chraňte tmel před trvalým působením vody.

VELIKOSTI SPOJE

Hloubka spoje by měla být vždy úměrná jeho šířce. Pro šířku spáry do 10 mm by tento poměr měl být 1:1 (minimální šířka a hloubka spáry je 5 mm). Pro spáry širší než 10 mm, hloubka [mm] = (šířka [mm] / 3) + 6 mm.

NÁŘADÍ

Ruční nebo pneumatická pistole

SPOTŘEBA

100 ml/ 1m spáry o průřezu 10 mm x 10 mm = 100 mm². Vynásobením šířky spáry (mm) hloubkou spáry (mm) získáme počet mililitrů / 1 m.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Ruce umyjte mýdlem a vodou. Na staré nečistoty použijte extrakční benzín.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu. Během zpracování a vytvrzování se vyhněte kontaktu s alkoholovými parami, uhlovodíky, čisticími prostředky a rozpouštědly.

SKLADOVATELNOST

18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v původních uzavřených obalech, v suchu a chladu, při teplotě + 5°C až + 25°C. Po použití vymáčkněte asi 2 cm hmoty a nechte zaschnout. Před opětovným použitím odstraňte ztuhlou hmotu z aplikátoru. Výrobek zůstane použitelný maximálně 6 měsíců po otevření.

DOSTUPNÉ BALENÍ

KAT. Č. / BARVA	TYP
BOK637434 / BÍLÁ	Tuba 280ml

TECHNICKÁ PODPORA

+48 61 89 61 740



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravy produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.