



PERFECT SEAL

AKRYL MOKRÉ NA MOKRÉ

TECHNICKÝ LIST

KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- RÝCHLE MAĽOVANIE BEZ ZMRŠŤOVANIA, ŠKRABANCOV A PRASKLÍN
- OSTÁVA ELASTICKÝ
- VYSOKÁ ÚROVEŇ BIELEJ
- Nekorozívne voči kovom
- CHEMICKY NEUTRÁLNE

POPIS VÝROBKU

MODIFIKOVANÝ AKRYLÁTOVÝ TMEL na okamžité maľovanie metódou mokré na mokré, konštrukčných a dekoratívnych škár okolo schodov, vnútorných parapetov, dverí, lišt, štukov, stien a stropov.

VYUŽITIE

- rýchle vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách a stropoch (betón, omietky, sadra, nátery, tmely, drevo)
- tmelenie rohov a vstavaných spojov zo sadrokartónu, ukončovacej lišty, podhlady, parapety, vstavané skrine, schodiskové konštrukcie, okenné a dverné rámy, sokle, garníže, kazety, rozety



TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Modifikovaná akrylová disperzia na vodnej báze
Stekanie	podľa DIN EN ISO 7390: <1 mm
Rýchlosť vytlačania	100 g/min (3 mm / 4 bary)
Odolnosť voči prachu	až 2 minúty (pri tepl. 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)
Úplné vytvrdenie	od 1 do niekoľkých dní (v závislosti od teploty, vlhkosti, ventilácie, typu podkladu, tvaru škáry)
Modul 100%	podľa ISO 8339: 0,52 MPa (N/mm ²)
Tvrdosť Shore A	podľa DIN EN ISO 868:15
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	od -20°C do +75°C
Teplota aplikácie	od +5°C do +40°C
Vlastná hmotnosť	podľa DIN EN ISO 1183-1: 0,71 g/ml

DRUHY POVRCHOV

drevo a materiály na báze dreva, oceľ, kovy, betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky, stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchy

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, kytov, lepidiel, odlupujúcich sa náterov a lakov a iných podobných nečistôt. Porézne podklady nemusia byť úplne suché.

Veľmi porézne a savé povrchy, ako je sadra, pórobetón, pieskovec, by mali byť opatrené základným náterom. Za týmto účelom zriedte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte vyššie uvedený podklad. V prípade pochybností vykonajte skúšku príľnavosti.

SPÔSOB POUŽITIA

Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45° na šírku spoja. Aby sa zabránilo znečisteniu okolia vyplňovanej medzery, zaistite ju po stranách maskovacou páskou. Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja. Spojte tvarujte špachtľou Bostik Perfect Seal. Následne namočte prst a vyhladte škárovaciu hmotu do 2 minút od nanesenia akrylu. Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým

pôsobením vody.

VEĽKOSTI SPOJA

Hĺbka spoja by mala byť vždy úmerná jeho šírke. Pre šírku škáry do 10 mm by tento pomer mal byť 1:1 (minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm). Pre škáry širšie ako 10 mm, hĺbka [mm] = (šírka [mm] / 3) + 6 mm.

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

SPOTREBA

100 ml/ 1m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm². Vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získame počet mililitrov / 1 m.

ČISTENIE

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Ruky umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu. Počas spracovania a vytvrdzovania sa vyhnite kontaktu s alkoholovými parami, uhľovodíkmi, čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami.

SKLADOVATEĽNOSŤ

12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, v suchu a chlade, pri teplote +5°C až +25°C. Po použití vytlačte asi 2 cm hmoty a nechajte zaschnúť. Pred opätovným použitím odstráňte stuhnutú hmotu z aplikátora. Výrobok zostane použiteľný maximálne 6 mesiacov po otvorení.

DOSTUPNÉ BALENIE

KAT. Č. / FARBA	TYP
BOK637458 / BIELA	Tuba 300 ml

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.