

# FORTALEZA

## Argamassa acrílica Ultracoll

### DESCRIÇÃO

Argamassa acrílica, pronta para uso. Indicado para áreas internas e externas.

### INDICAÇÕES

Uso: interno e externo; Áreas: secas e úmidas;

### TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

- Assentamento de porcelanatos, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas (foscas, de vidros, PET, bambu, coco e pastilhas de porcelanas).
- Sobreposição de peças cerâmicas, porcelanatos, pastilhas, pedras, drywall, madeira, pisos vinílicos e superfícies metálicas.

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Qualquer superfície onde já existam:

- Pisos e azulejos cerâmicos ou porcelanato;
- Revestimento natural;
- Superfícies metálicas e rígidas;
- Paredes com superfícies de gesso acartonado tipo Drywall;
- Blocos: cerâmico, concreto, concreto celular e silicocalcário;
- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com pelo menos 14 dias de idade;
- Concreto com superfície rústica ou lisa curado há mais de 28 dias;
- A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do Argamassa Ultracoll Fortaleza.

### RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

- Piscinas, tanques, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas;
- Pastilhas metálicas ou metalizadas;
- Assentamento de pedra hijau;
- Sobreposição em ardósia e pedra hijau;
- Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência da Argamassa Ultracoll Fortaleza;

### ADVERTÊNCIAS

- O assentamento de placas com dimensão superior a 400 cm<sup>2</sup> em fachadas só é permitido até a altura máxima de 3 metros. Acima de 3 metros o sistema deve ser complementado pela fixação metálica e de acordo com as especificações do responsável pela obra;
- Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo serviço e por mais 24 horas após a aplicação;
- Sempre mantenha juntas de assentamento entre as placas conforme especificações do fabricante do revestimento;
- Sempre mantenha as juntas de movimentação, dessolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753 e ABNT NBR 13.754;
- Nunca utilize ácido para realizar a limpeza final da área.

### EPI'S

Mascara, luvas e óculos de segurança.

### ARMAZENAGEM

Armazene num local fresco, seco e bem ventilado. Mantenha longe da incidência direta dos raios solares. Não manuseie nem armazene o produto próximo de chama, fontes de calor ou outras fontes de ignição em pilhas no máximo com 5 baldes.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Não adicione água, o produto já vem pronto para uso;
- O verso das placas que serão assentadas devem estar completamente limpo, seco e isento de engobe e ou qualquer outros resíduos;

- Carregue a espátula plástica denteada de 2mm com a Argamassa Ultracoll Fortaleza e aplique em um ângulo de 60° em relação à base, formando sulcos ou cordões;
- O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado;
- Assente as placas sobre os cordões da Argamassa Ultracoll Fortaleza fazendo-as deslizar um pouco sobre a argamassa até a posição final;
- Com o auxílio de um martelo de borracha promova leves impactos de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o tardo da placa com a argamassa;
- Em casos de pastilhas cerâmicas ou de porcelanatos, utilize um taco de madeira para garantir o esmagamento uniforme dos cordões de argamassa;
- Feche a embalagem logo após o uso.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cargas minerais, resinas acrílicas e aditivos especiais
Cor	Branca
Consumo	Aproximadamente 1kg/m <sup>2</sup>
Temperatura para aplicação	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	≥ 0,3mm
Densidade	1,5g/cm <sup>3</sup> (±0,2g/cm <sup>3</sup> )
Validade	18 meses a partir da data de fabricação na embalagem
Embalagens	Baldes plásticos de 5kg

### LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)\*

Para rejuntamento	4 horas
Tráfego normal	24 horas
Áreas úmidas	3 dias

\*Dependendo das condições climáticas

# FORTALEZA

[www.bostik.com.br](http://www.bostik.com.br)

### Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP  
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

**Telefone:** (11) 4784-9797

**WhatsApp:** (11) 98905-5647

[sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)

**FT - REVISÃO:** ABRIL 2021