



CIMENTINHO

VANTAGENS

- Uso interno e externo
- Pequenos reparos.

DESCRIÇÃO

Cimento Portland não estrutural fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 11.578 e NBR 12.989

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo. Áreas: secas e úmidas

CORES DISPONÍVEIS

Cinza e Branco

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Superfícies de aplicação devem estar, curada, firme, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do cimento.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas e concreto.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:	CIMENTO PORTLAND E ADITIVOS.
COR:	CINZA
TEMPERATURA:	AMBIENTE: +5 °C ATÉ +40 °C SUPERFÍCIE: +5 °C ATÉ +27 °C
ESPESSURA	3 - 5 MM
DENSIDADE	1,05 ± 0,15g/cm ³
VALIDADE:	24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM.
EMBALAGENS:	SACOS PLÁSTICOS DE 1KG E 5KG

BOSTIK HOTLINE

Smart help
11-4784-9707

Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP
www.bostik.com.br
sac@bostik.com

