



PERFECT SEAL

УНИВЕРСАЛЕН неутрален силикон

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ВАШИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

- Запазва трайна еластичност и гарантира здраво запечатване.
- Универсален силикон с много приложения.
- Устойчив на UV-лъчи, атмосферни влияния и вода.
- Устойчив на развитие на плесени.



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Perfect Seal УНИВЕРСАЛЕН неутрален силикон е универсален неутрален силикон, специално разработен за дълготрайно еластично запечатване на разширителни фуги в бетон, зидария, окачени фасади, остькляване, кухни, бани, душове и за индустриални приложения.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

На основа	Неутрален охиме
Стичане	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Удължаване при скъсване	Wg. DIN 53504 S2 500%
Образуване на повърхностно засъхнал слой	8 минути
Време за втвърдяване	2 mm/24 часа
100% модул на еластичност	wg ISO 8339: 0,25 MPa (N/mm ²)
Твърдост по Shore A	wg DIN EN ISO 868: 17
Устойчивост на температури	-40 °C до +120 °C
Температура на нанасяне	+5 °C до +40 °C
Движение на фугата	+/- 25%
Плътност	wg DIN EN ISO 1183-1: 0,96 g/ml
Якост на опън	wg DIN 53504 S2: 0,80 MPa

ПРИЛОЖЕНИЕ

Запечатване на разширителни фуги в бетон и зидария, запечатване на фуги около врати, прозорци, покриви, кухни и бани. Подходящ за вътрешна и външна употреба.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПОВЪРХНОСТИ

Метали, акрилни повърхности, емайл, керамика, стъкло, бетон, камък, мазилка, дърво, ламинати, смоли, PU, PVC и др.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Температура при нанасяне: от +5°C до +40°C (отнася се както за температурата на въздуха, така и на повърхностите). Всички повърхности трябва да бъдат твърди, чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Почистете повърхностите с Bostik Cleaner. Perfect Seal Always Clean прилепва идеално към повечето непоръзни повърхности, без да е нужно предварително grundиране. Порести повърхности трябва да се grundират първо с Bostik Universal Primer. Винаги правете тест за прилепване преди полагане!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



Отрежете върха на опаковката, като внимавате да не повредите резбата. Отрежете върха на накрайника под ъгъл $35^{\circ}/45^{\circ}$ до необходимия диаметър и завийте върху флакона. За по-лесно и чисто нанасяне, залепете от двете страни на фугата хартиено тиксо. Отстранете тиксото веднага след нанасяне на уплътнителя. Напръскайте с Bostik Smoothing спрей свежия материал и оформете фугата с Bostik Perfect Seal-шпатула. Напръскайте отново със спрея и загладете до 8 минути след запълване на фугата с уплътнителя.

РАЗМЕРИ НА ФУГАТА

За да може уплътнителят да поема движенията във фугата, тя трябва да има правилните размери. Минималната ширина трябва да бъде 5 mm. Основно правило за фуга с дълбочина от 5 mm до 10 mm е съотношението ширина:дълбочина да е 1:1. За фуги, пошироки от 10 mm, моля използвайте следната калкулация: ширина на фугата + 6 / 3. Т.е. при фуга с ширина от 15mm + 6mm = 21mm / 3 = 7mm трябва да е дълбока фугата.

НАНАСЯНЕ

Ръчен, пневматичен или електрически пистолет.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 15 линейни метра за фуга Ø от 5mm.

ПОЧИСТВАНЕ

Незасъхнал материал може да се отстрани с Bostik Cleaner. Старателно измивайте ръцете със сапун и вода. Втвърден материал може да се почисти само механично.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не е подходящ за използване върху PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопренови и битумни повърхности. Обезцветяване може да се получи на тъмни места и при контакт с химикали.

СРОК НА ГОДНОСТ

До 12 месеца от датата на производство в оригинална неразпечатана опаковка, съхранявана на сухо място при температура от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. След употреба, изстискайте около 2 см материал, като оставите да засъхне. При следваща употреба, отстранете засъхналия материал от накрайника. Продуктът може да се използва до 6 месеца след отваряне на опаковката.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Информационният лист за безопасност трябва да бъде прочетен внимателно преди употреба. Той се предоставя при поискване и може да се получи през Bostik websites.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- A+ French VOC Regulation
- ASTM C-920 ISEGA
- EN 1026/EN1027
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- DIN 18545-E

ГАРАНЦИЯ

Bostik гарантира, че в рамките на срока на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА

Art. NR / Цвят	Вид
12015313 / Прозрачен	Картридж 280мл
12015314 / Бял	Картридж 280мл

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

+31 (0)162 491 000



Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на нашите текущи знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показана на трети страни, възпроизведена, съобщена на обществеността или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълни и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълни и/или неточност поради технологични промени или всякакви изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е придобит. Bostik си запазва правото да изменя и редактира този документ. Bostik не може да носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради използването на продукта(ите), описани в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди използването на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Ние нямаме контрол върху това по какъв начин се прилага продуктът и/или каквото и да било обстоятелства, свързани със събития, възникнали по време на съхранение или транспортиране, и следователно не поемаме никаква отговорност за каквото и да било щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, подадени в Нидерландската търговска камара.