

PERFECT SEAL

ACRYL UNIVERSAL

TEHNISKO DATU LAPA

JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām.
- Lieliska adhēzija ar praktiski visām, arī nedaudz mitrām virsmām.
- Ideāli balta krāsa.
- Praktiski bez smaržas.
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana.
- Lietošana telpās.

PRODUKTA APRAKSTS

„PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL” ir plastisks, elastīgs hermētiķis uz akrila dispersijas bāzes. Pēc uzklāšanas produkts, ūdenim iztvaikojot no hermētiķa, izveido cietu, plastiski-elastīgu gumiju. Pēc sacietēšanas produkts iegūst izcilas pagarinājuma īpašības. Tīri baltās krāsas dēļ pārkrāsošana jāveic tikai vienreiz.



TEHNISKIE PARAMETRI	
Bāze	Akrilo dispersija
Plūstamība	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Pārraušanas pagarinājums	Wg. DIN 53504 S2 200%
Plēvītes izveidošanās	5 minūtes
100% modulis	wg ISO 8339: 0,3 MPa (N/mm ²)
Cietība pēc Šora (A)	wg DIN EN ISO 868: 30
Temperatūras noturība	-20 °C līdz +75 °C
Uzklāšanas temperatūra	+5 °C līdz +40 °C
Šuves kustība	+/- 7,5%
Blīvums	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,71 g/ml
Stiepes izturība	wg DIN 53504 S2: 0,30 MPa

PIELIETOJUMS

PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL” ir speciāli izstrādāts, lai hermetizētu savienojumu šuves starp kāpnēm, sienām, griestiem, grīdlīstēm, palodzēm, koka un metāla logu rāmjiem, betonu un ķieģeļu mūri. Līme paredzēta lietošanai telpās.

VIRSMAS / PAMATNES SADERĪBA

Koks un materiāli uz koksnes bāzes, tērauds, metāli, betons, ģipsis, ģipškartons, būvniecības keramika, akmens, PVC, emaljētas, glazētas un krāsotas virsmas.

VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA

Uzklāšanas temperatūra +5 °C no +40 °C (attiecas uz vidi un pamatnēm). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No pamatnēm jānotīra visas vajīgās daļiņas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Ļoti porainas pamatnes, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar Acryl Universal 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas vienmēr veikt adhēzijas testu.

LIETOŠANAS NORĀDES

Kārtridža galu nogrieziet virs vītnes. Sprauslu 35° / 45° leņķī nogrieziet šuves platumā. Sprauslu uzskrūvējiet uz kārtridža gala. Šuves formu izveidojiet ar Bostik Perfect Seal lāpstīņu. Ar mitru pirkstu noņemiet lieko hermētiķi un šuvi izlīdziniet 7 minūšu laikā pēc uzklāšanas. Pēc pilnas sacietēšanas šuve jāaizsargā pret ūdens ietekmi.

ŠUVES IZMĒRI

Lai šuve absorbētu kustības, tai ir jābūt ar pareiziem izmēriem. Minimālais šuves platumas = 5 mm. Vispārīgais šuves dziļums platumam no 5 mm līdz 10 mm nosacījums ir 1:1. Šuvēm, kas ir platākas par 10 mm, lūdzu, lietojiet šādu aprēķinu: šuves platumas +6 / 3. Piemēram, šuvei 15 mm + 6 mm = 21 mm, iegūstam šuves dziļumu 7 mm.

UZKLĀŠANA

Manuālas uzklāšanas hermētiķu pistole, pneimatiskā vai elektriskā pistole.

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 15 lineārie metri šuvei ø 5mm.

TĪRĪŠANA

Rokas rūpīgi mazgāt ar ziepēm un ūdeni. Sacietējušu materiālu noņemt iespējams tikai mehāniski.

IEROBEŽOJUMI

Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm. Nav piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks 18 mēneši pēc ražošanas datuma. Pēc lietošanas atkārtotai lietošanai uz sprauslas uzskrūvējiet vāciņu. Produkts pēc atvēršanas jāizlieto 6 mēnešu laikā.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Bostik mājaslapās.

SERTIFIKĀTI

- A+ Francijas VOC noteikums
- EN 15651-1: F-INT-7.5P


GARANTIJA

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

PRODUKTA PIEEJAMĪBA

Artikula Nr. / krāsa	Tips
12013887 / Balta	Kārtridžs 280ml
12015435 / Pelēka	Kārtridžs 280ml

TEHNISKAIS ATBALSTS



Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.