

ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO

Adeziv high tack acryl cu priza rapida

DESCRIERE

ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO este un adeziv pentru constructii, cu aderența initială rapidă, pe baza acryl, pentru utilizare la interior, care se întărește prin evaporarea solventilor, formând o îmbinare puternică și durabilă.

Beneficii:

- Adeziv versatil de pentru plăci și profile
- Aderența inițială puternică
- Recomandat pentru suprafețe poroase și neporoase
- Aderă pe majoritatea materialelor de construcții
- Aproape inodor
- Nu este coroziv pentru metale



UTILIZARI

ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO a fost dezvoltat pentru îmbinarea șipcilor de plintă, lambriurilor, plăcilor aglomerate, PVC rigid, tuturor tipurilor de lemn, metal și ceramica pe zidărie din cărămidă, beton și piatră.

Recomandat pentru lipirea ornamentelor și a decorațiilor decorative EPS, XPS și PU, profilelor din lemn, placaj, PAL, PVC rigid, ceramica.

MOD DE APLICARE

Aplicați adezivul în snururi pe verticală.

Pentru suprafețe înguste, se poate aplica și în puncte, la distanță de cca 20cm unul de celălalt.

Fixați materialul pe poziție, împingând și apăsând cu putere.

Poate fi necesară susținerea îmbinării timp de maxim 24 de ore. Pentru rezultate optime, cel puțin una din cele două suprafețe trebuie să fie poroasă.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare între +5°C și +30°C (pentru mediu și substrat). Toate suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și nu trebuie să prezinte urme de praf și grăsimi.

Curățați suprafețele înainte de aplicare.

Bostik ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO adera perfect, fără utilizarea unei amorse, pe majoritatea substraturilor poroase și neporoase. Suprafețele poroase nu este necesar să fie perfect uscate.

Suprafețele din BCA, gips etc. se vor trata în prealabil cu un amestec de 1 parte ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL și două părți apă. Se vor efectua teste de aderență înainte de aplicare.

CURATARE

Curățați materialul neîntărit și ustensilele cu apă.

CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura de aplicare	+5°C la +25°C	
Baza	Dispersie acrilică	
Timp de întărire	+23°C 50% RH	24 de ore
Densitate	1,30 g/ml	
Rezistență la îngheț în timpul transportului	Până la -15°C	
Timp deschis	5-10 minute	
Formarea peliculei	5-10 minute	
Solide	83%	
Rezistență la temperatură	-20°C la +75°C	
Utilizare	400-600 g/m ²	

Aceste valori sunt tipice

LIMITARI

Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren și bituminoase.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa de Sanatate și Siguranță a Produsului va fi citită și înțeleasă înainte de utilizare.

Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere, sau poate fi consultată pe paginile noastre web.

GARANTIE

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

DEPOZITARE & VALABILITATE

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi între +5°C și +25°C, termenul de valabilitate este de 18 luni, în spații ferite de razele solare.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/ box	Cod EAN
172112362	280ml	Alb	12	5948966018729

Implementarea recomandărilor este definită de standardele în vigoare și trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fișa cu date de securitate pentru precauții referitoare la utilizare.
Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată din erori (editoriale), din caracterul incomplet și/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se referă fără limitare la caracterul incomplet și/sau inexactitatea din cauza modificărilor realizate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, cauzată de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi și va înțelege informațiile conținute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizarea acestuia. Utilizatorul răspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării că produsul este recomandat pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influență asupra modului de aplicare al produsului și/sau asupra oricăror circumstanțe privitoare la evenimentele produse în timpul depozitării sau transportului, și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

