

ADEZIV EXTREM 2X FIXPRO

Adeziv puternic, lipire si rezistenta extreme

DESCRIERE

EXTREM 2X este un adeziv profesional de calitate superioara, cu o aderență initiala extrem de puternica, bazat pe tehnologia polimerilor hibridi.

Beneficii:

- Aderență initiala extrem de puternica
- Nu pateaza
- Nu necesita fixare sau sprijin in timpul intaririi
- Rezistență ridicata, modul de elasticitate ridicat si rezistență mecanica ridicata
- Nu contine izocianati, ftalati, solventi sau siliconi
- Elasticitate durabila
- Nu se contracta si nu formeaza bule de aer
- Nu este coroziv pentru metale
- Intarire neutra, aproape inodora
- Rezistență buna la conditiile atmosferice si la umiditate
- Adera perfect, fara amorsa, la majoritatea suprafetelor, chiar si umede

UTILIZARI

EXTREM 2X a fost dezvoltat in mod special ca adeziv universal cu aderență initiala extrem de puternica, destinat imbinarii pe multiple materiale de constructii care prezinta un risc ridicat de patare din cauza structurii poroase a acestora, cum ar fi piatra naturala. Pentru imbinarea panourilor HPL (Laminate la inalta presiune) si a panourilor din fibrocement, consultati consilierii tehnici Bostik.



MOD DE APLICARE

Aplicati adezivul cu ajutorul ajutorajului in V furnizat, in snururi verticale pe obiectul de montat, dispuse in mod aerisit, la distante de 10-20 cm intre acestea. Fixati materialele pe pozitie si apasati cu putere astfel incat adezivul sa aiba o grosime minima de 2-3 mm intre material si suprafata. Nu aplicati adezivul in puncte!

Datorita rezistentei initiale ridicate, de obicei nu este necesara utilizarea unui suport pana la intarirea produsului.

Pentru intrebari suplimentare, va rugam sa contactati serviciul nostru tehnic.

LIMITARI

Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase.

Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa.

Nu este recomandat pentru rosturile de miscare.

Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (bazine de inot).

CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	1,2 N/mm ²
Viteza de aplicare	@ Ø2,5mm / 6,3 bar	10-20 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Polimeri hibridi
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/ 24 ore
Densitate	ISO 1183-1	1,54 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S 2	400%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec.	56
Formarea peliculei	DBTM 16	10 minute @ +23°C/50% RH
Rezistenta la temperatura		-40°C la +90°C
Rezistenta la rupere	DIN 53504 S 2	2,20 N/mm ²

Aceste valori sunt tipice

CURATARE

Curatati materialul neintarit si ustensilele cu Bostik Cleaner.

Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic.

GARANTIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (se aplica pentru mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati substraturile anterior aplicarii. EXTREM 2X adera perfect, fara utilizarea unei amorse, la majoritatea substraturilor neporoase. Suprafetele poroase vor fi tratate in prealabil cu Amorsa B1. Testati intotdeauna aderenza anterior aplicarii.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa de Sanatate si Siguranta a Produsului va fi citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere, sau poate fi consultata pe pagina de Internet Bostik.

DEPOZITARE & VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este de 18 luni, in spatii ferite de razele solare.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
172112360	290ml	Alb	12	5948966018408

Contine N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate), N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine. Poate provoca o reactie alergica. Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fişa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este recomandat pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

