

ADEZIV EPOXIDIC PENTRU METAL G129

AVANTAJE

- CULOARE: finisaj metalic.
- RAPID: solidificare in 5 minute de la amestecare.
- PUTERNIC: rezistenta finala a imbinarii de 130kg/cm².
- REZISTENT LA TEMPERATURI EXTREME: intre -30°C si +70°C.
- REZISTENT LA UMIDITATE: potrivit pentru utilizare la interior si la exterior.

UTILIZARI

ADEZIVUL EPOXIDIC PENTRU METAL reprezinta solutia tehnica ideala pentru o imbinare rapida (cinci minute), durabila, ultra- rezistenta, oferind un finisaj gri metalizat. Este recomandat pentru reparatii ale autovehiculelor si este potrivit pentru toate tipurile de metal, inclusiv fier, otel, otel inoxidabil, aluminiu, cupru si alte materiale.

Nu este recomandat pentru polietilena, polipropilena sau Teflon.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PREGATIRE

1. Kit-ul contine: spaclu si tavita de amestecare incluse. Capac pentru utilizare indelungata.
2. Suprafetele trebuie sa fie curate si sa nu prezinte urme de grasime.
3. Rupeti varful.
4. Apasati pistonul pentru a distribui cantitati egale de rasina si agent de intarire in tavita din dotare.
5. Amestecati cu ajutorul spaclului furnizat pana cand obtineti o culoare uniforma.
6. Aplicati folosind spaclul.
7. Stergeti varfurile seringilor si inchideti-le cu ajutorul capacului prevazut intre cele doua parti ale pistonului.

RECOMADARE:

FIXATI CAPACUL IN MOD CORECT: aliniati canelurile din plastic ale seringii si capacului.

Lasati surplusul de adeziv sa se usuce pe spaclu si tavita. Dupa intarire, acesta poate fi indepartat cu usurinta, iar spaclul si tavita pot fi reutilizate.

Rezistenta maxima a imbinarii este obtinuta dupa 2 ore.

CURATARE

Adeziv neintarit: indepartati cu o carpa uscata si acetona. Adeziv uscat: indepartati prin raziure.

MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizati produsul pe Nu este recomandat pentru polietilena, polipropilena sau Teflon®. Nu este potrivit pentru imbinarea unor suprafete mari.

Pentru orice aplicatie care nu este mentionata in prezenta fisa, va rugam sa contactati sediul nostru pentru recomandari.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ, deoarece conditiile de utilizare se afla complet in afara controlului nostru.

Pentru instructiuni referitoare la sanatate si siguranta, la masurile de prim ajutor si la instructiunile in caz de deversare accidentala sau de eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate si Securitate separata aferenta produsului, disponibila pe www.bostik.com/ro/romania

DEPOZITARE

24 luni in ambalajul original nedesfacut. Depozitati in spatii uscate si racoroase, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	aspect de metal.
Forma	Produs bicomponent, in recipiente cuplate, tip seringa
Rezistenta	REZISTĂ LA UMIDITATE: Se utilizează la interior și exterior.
Rezistenta mecanica	130 kg/cm ²

Recomandările de utilizare se bazează pe metode standard de aplicare în condiții normale. Trebuie respectate cu strictețe. Cu toate acestea, cumpărătorii ar trebui să efectueze, de asemenea, propriile lor teste înainte de utilizare pentru a determina potrivirea produsului în scopul lor, în special atunci când produsul este utilizat pentru prima dată și / sau suprafața, amplasamentul sau condițiile de lucru nu sunt ideale. Vă rugăm să consultați fișele noastre de securitate pentru detalii despre precauțiile de utilizare.

Contact

+40 (372) 833.300

