



# SUPER COLOR

## SPRAY VOPSEA TERMOREZISTENTA

## HEAT RESISTANT

TECHNICAL SHEET 02/11/2023

### AVANTAJE INTELIGENTE

- Email special cu rasina siliconica, rezistent la temperaturi ridicate
- Pentru interior si exterior
- Rezistenta:
  - ✓ 650°C (negru mat, aluminiu, antracit, rosu, alb) cu maxime de 800°C
  - ✓ 350°C (transparent, negru lucios)
- Rezistent la intemperii si la lumina
- Nu se ingalbeneste

### DESCRIERE

Strat rezistent la caldura pentru suprafetele expuse la temperaturi foarte inalte. Adevarat pentru tobe de esapament, colectoare, radiatoare, calorifere, cosuri de fum, sobe, cuptoare. Finisaj mat, cu exceptia finisajului negru lucios.

### PREGATIREA SUBSTRATULUI

Sefuiti suprafata, apoi curatati, degresati si uscaciati anterior aplicarii. Indepartati orice urma de rugina de pe metale. Mascati partile care nu vor fi tratate.

### MOD DE UTILIZARE

Utilizati intre +10°C si +25°C, la o umiditate maxima a aerului de 60%. Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie sa aiba aceeasi temperatura, pentru a evita problemele de aderenta si finisare. Pentru un efect optim, pulverizati de la o distanta de 20-25 cm. In timpul utilizarii, folositi echipament individual de protectie adevarat (manusi, ochelari si masti). Agitat energic recipientul timp de 2 minute. Efectuati un test de pulverizare pe o suprafata separata. Aplicati in straturi subtiri, cu mai multe straturi incrucisate, la un interval de 3-5 minute intre acestea. Dupa utilizare intoarceti tubul cu valva in jos si pulverizati cateva secunde. Nu aplicati pe vopsele sintetice.

INSTRUCTIUNI SPECIFICE pentru vopsea rezistenta la caldura: dupa aplicarea ultimului strat, vopsea trebuie sa se usuce timp de cel putin 2 zile.

Culoarea finala se obtine numai dupa procedurile de mai jos. In a treia zi, obiectul trebuie adus treptat la temperatura de 250-300°C timp de cel putin 1/2 ora pentru ecranarea si stabilizarea definitiva a vopselei.

ATENTIE: produsul proaspăt aplicat este semilucios (pentru cularile opace). Dupa efectuarea operatiunii de stabilizare de mai sus, produsul devine mat (exceptie: finisajul negru lucios).

### CARACTERISTICI TEHNICE

Continut net	400 ml
Culoare	Negru, Gri Antracit, Maro, Rosu, Argintiu, Alb
Miros	Solvent
Densitate la 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Presiune la 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Presiune la 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Punct de aprindere	< 0° C
Vascozitate Ford Cap 4	Intre 10,8" si 11"
Reziduu uscat in recipient	Intre 16,8% si 21%
Dimensiunea particulelor in functie de macinator	Intre 0 si 2 microni
Nivel de luciu Mat Lucios	Luciu intre 8 si 10 Luciu 85
Grosime 1 strat	11 microni
Grosime 3 straturi	30 microni
Rezistenta la caldura	Conform descrierii de mai sus
Timp de uscare fara praf	10 minute
Uscare la atingere	20 minute
Uscare in profunzime	24 ore

Capac de siguranta; culoarea capacului indica aproximativ nuanta culorii din tub. Recipientul de 400 ml acopera o suprafata de 1,5 - 2 m² in functie de culoarea suprafetei, de grosimea fiecarui strat si de numarul de straturi aplicate.

## DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre 5°C si 25°C, termenul de valabilitate este de 60 Luni. Depozitati intr-un loc uscat. Protejati de lumina directa a soarelui si de alte surse de caldura. Respectati textele de avertizare de pe etichete. Respectati textele de avertizare de pe etichete.

## ETICHETARE

Toate produsele BOSTIK sunt conforme cu reglementarile in vigoare privind clasificarea si etichetarea. Clasificarea si diferentierea se fac in conformitate cu prevederile Sistemului Global Armonizat de Clasificare si Etichetare a Substanțelor Chimice (GHS) in conformitate cu Regulamentul CLP 1272/2008 CE. Fisele noastre cu date de securitate sunt conforme cu versiunea actuala REACH 1907/2006 CE, Articolul 31, Anexa II si cu modificarile sau actualizările ulterioare.

Directiva 2004/42/CE: C.O.V.

Subcategoria: Finisaje speciale

Valoarea limita COV: 840 g/L

Continut maxim real: 640 g/L.

## MEDIUL INCONJURATOR

BOSTIK se angajeaza sa aplică formularile produselor fara substante interzise sau restrictionate si sa obtina cele mai bune performante posibile.

## COLECTARE SELECTIVA

Verificati sa nu ramana reziduuri de vopsea in recipient. Aruncati recipientul gol in containerele de reciclare corespunzatoare. Recipientele care contin reziduuri de vopsea trebuie eliminate la punctele de colectare a deseurilor periculoase sau speciale.

## AMBALARE

RECIPIENT SUB PRESIUNE	TUB DE 400ML	6 BUC./CUTIE	BOSTIK
------------------------	--------------	--------------	--------

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

## DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmațiile, informațiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România  
Str. Rasaritului nr. 51, Buftea  
070000 ILFOV  
Tel.: +40 (372) 833 300  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Bostik Moldova  
Strada Feredeului 12A  
Chisinau, Moldova  
Tel.: +373 22 429750  
E-mail: [infomd@bostik.com](mailto:infomd@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastră actuală si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexacitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testelete practice la fata locului. Termenii si Conditiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

