



# FIXPRO

## AKVÁRIA • VITRÍNY

### TECHNICKÝ LIST



#### KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- TRVALE VODĚODOLNÉ
- PRŮHLEDNÉ
- BEZPEČNÉ PRO VODNÍ ORGANISMY

#### POPIS VÝROBKU

SILIKONOVÉ, VODOTĚSNÉ MONTÁŽNÍ LEPIDLO, určené ke spojování prvků akvárií, terárií, vitrín, polic, skleněných výloh a nábytku. Vytváří trvanlivý, elastický, odolný na ponoření a UV záření spoj.

#### VYUŽITÍ

- voděodolné lepení a těsnění skleněných konstrukcí: akvária, terária, vitríny, police, skleněné výlohy a nábytek
- těsnění spojů ve spojkách se sklem, kovy (chráněnými proti korozi) a keramikou, kde je vyžadována odolnost vůči vodě, např. skleněné panely, skleněné tvárnice
- těsnění a spárování fasádních prvků

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základ</b>	octový silikon
<b>Systém vytvrzování</b>	v kontaktu s vlhkostí
<b>Teplota aplikace</b>	+5°C do +40°C
<b>Vlastní hmotnost</b>	1,03 g/ml
<b>Stékání</b>	podle ISO 7390: <2 mm
<b>Stahování</b>	cca. 5-6 minut (při 23°C a 50% relativní vlhkosti)
<b>Čas tvrdnutí</b>	cca. 2 mm za den (při 23°C a 50% relativní vlhkosti)
<b>Smrštění</b>	< 5%
<b>Tepelná odolnost po vytvrzení</b>	od -50°C do +180°C

#### DRUHY POVRCHŮ

sklo, keramika, eloxovaný nebo práškově lakovaný hliník a jiné kovy (zajištěné proti korozi) a podobné sklovité, smaltované nebo glazované povrchy

#### PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte z povrchu mastnotu, špínu a další nečistoty. Sklo musí být dokonale čisté. K čištění se doporučuje používat prostředky na bázi alkoholu a suchý hadřík, který je třeba často měnit. Nedotýkejte se čištěných povrchů prsty. K čištění nepoužívejte mýdlovou vodu (zbytky mýdla mohou oslabit přilnavost lepidla).

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

##### LEPENÍ:

Odstraňte uzávěr, odřízněte vršek tuby nad závitem, následně našroubujte koncovku a seřízněte na šířku odpovídající velikosti spoje. Za účelem výběru tloušťky dna a boků akvária je nutné dodržovat normu DIN 32622. Doporučená minimální tloušťka spáry mezi jednotlivými boky a boky a dnem je 2 mm. Spáru vyhladte špachtlí do 5 minut od nanesení lepidla. Rohové spoje z vnitřní strany akvária by měly být v průřezu vytvarovány do trojúhelníku tak, aby jejich šířka byla od 3 do 5 mm (v závislosti na výšce vodního sloupce). Akvárium nesmí být naplněno vodou nebo přepravováno, dokud lepidlo zcela nevytvrde (cca. 7 dní). Před naplněním akvária důkladně vypláchněte vodou. K vyhlazení spoje použijte Bostik Perfect Seal "HLADKÝ SPOJ" a speciální Špachtli.

##### NÁRADÍ

Ruční nebo pneumatická pistole

## TECHNICKÁ PODPORA

+48 61 89 61 740

### ČISTĚNÍ

Čerstvé nečistoty lze odstranit pomocí ... vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. K čištění rukou používejte speciální čisticí utěrky Bostik Cleaning Wipes T150.

### UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu. Nepoužívejte na PE, PP, PTFE, neopren, zrcadla, bitumenové povrchy, přírodní kámen a tzv. měkké plasty.

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců od data výroby. Skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém a chladném místě při teplotě + 5 °C až + 25 °C. Odolné při přepravě do -15°C.

## DOSTUPNÉ BALENÍ

KAT. Č.	TYP
BOK634037	300 ml tuba

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravy produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.