

Epoxy Fix Rapid & Transparent

Adeziv epoxidic bicomponent rapid

FISA TEHNICA
RA 1

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Timp rapid de intarire (7 - 10 minute)
- Incolor
- Rezistent la apa si temperatura
- Nu contine solventi

DESCRIEREA PRODUSULUI

Epoxy Fix Rapid este un adeziv epoxidic incolor, cu un timp rapid de intarire. Fiabil si eficient pentru imbinarea durabila a materialelor precum sticla, portelan, plastic (exceptand PP, PE, PTFE), piatra, beton, marmura, metale si alte aliaje, cauciuc, lemn.

UTILIZARI

Recomandat pentru toate tipurile de reparatii ce necesita o imbinare puternica, rapida si transparenta.

SUPRAFETE

Lipeste: sticla, ceramica, portelan, beton, plastic, piatra, metal, aluminiu, cauciuc, lemn, caramida, aur, argint, otel, pluta, materiale pe baza de lemn, spuma poliuretana, polistiren.

OBSERVATII

Nu utilizati adezivul pentru imbinarea/umplerea PP, PE, PTFE.

Viteza de intarire a adezivului este influentata de temperatura si de cantitatea de produs utilizata.

Pentru un strat mai gros de adeziv, reactia rapida si cresterea temperaturii cauzeaza ingalbenirea rostului.

Nu utilizati pentru piese turnate cu pereti grosi, intrucat temperatura poate depasi +70°C in timpul reactiei de reticulare.

Cititi informatiile de pe eticheta si din fisa cu date de securitate a produsului.



CARACTERISTICI TEHNICE

Baza	Rasina epoxidica
Forma	Lichida
Culoare	Transparenta
Densitate	A: 1,05 - 1,15 g/cm ³ B: 1,1 - 1,2 g/cm ³
Durata de aplicare	1 minut
Intarire preliminara	8 minute
Intarire completa	12 ore
Rezistenta la temperatura	-30°C la +80°C
Rezistenta la forfecare:	
Aluminiu	9 MPa
Otel inoxidabil	11,5 Mpa
Plastic	5 Mpa
Rezistenta la tractiune:	
otel - otel	7-8 MPa

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf si grasime. Neteziti suprafata care va fi lipita, prin sablare sau pilire.

MOD DE APLICARE

Extrudati o cantitate corespunzatoare din cele doua componente si amestecati-le bine pana cand obtineti o culoare uniforma.

Aplicati adezivul preparat pe una dintre suprafete. Presati cu putere suprafetele imbinat si lasati-le pe pozitie pana la intarirea adezivului.

Nu amestecati cantitati mai mari din componentele A + B decat puteti utiliza in maxim 1 minut (durata de aplicare).

Durata de efectuare a reparatiilor poate fi redusa prin incalzirea rostului cu un jet de aer cald.

USTENSILE

Tava si spatula incluse in set.

CURATARE

Indepartati adezivul proaspat cu alcool sau acetona.

Adezivul intarit se indeparteaza mecanic.

DEPOZITARE & VALABILITATE

36 de luni de la data fabricatiei. Depozitati la temperaturi cuprinse intre 5°C si 25°C. Protejati impotriva umezelii.

AMBALARE

ART. Nr.	CULOARE	AMBALAJ
BOK638028	transparent	2 x 3 ml

Informatiile continute in acest document, precum si in toate publicatiile in format hartie sau digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de compania noastra. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio eroare sau inexactitate rezultata in urma unor modificari tehnologice sau unor teste, survenita intre data emiterii documentului si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica formulele produsului. Inainte de aplicare, este recomandat ca utilizatorul sa citeasca informatiile din acest document si din alte documente conexe. De asemenea, se recomanda ca utilizatorul sa efectueze un test pentru a evalua potrivirea produsului pentru utilizarea prevazuta. Modul de aplicare, conditiile din timpul depozitarii si transportului produsului se afla in afara controlului companiei noastre, prin urmare Bostik nu isi poate asuma raspunderea pentru acestea. Toate comenzile sunt procesate in conformitate cu termenii actuali de vanzare ai companiei Bostik. Informatiile prevazute in aceasta fisa tehnica a produsului sunt furnizate cu buna credinta si nu sunt exhaustive.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

