

## BOSTIK CYANOCRYLATE GEL

### ADEZIV SUPER GLUE GEL

#### ADEZIV SUPER GLUE GEL ANTI-PICURARE

#### AVANTAJE

Gel cu formula anti-picurare

Lipeste in cateva secunde

Varf subtire

#### UTILIZARI

Adeziv gel pe baza de cianoacrilat, cu intarire rapida, care lipeste in interval de cateva secunde, fara necesitatea prezentei caldurii sau utilizarii unui agent de intarire. Asigura o imbinare foarte rezistenta la rupere, are avantajul unei consistente care impiedica picurarea, si este foarte economic de utilizat. Util in gospodarii, pentru o varietate de aplicatii de asamblare si reparatii. Recomandat pentru lipirea portelanului, majoritatii tipurilor de cauciuc, celor mai obisnuite metale, unor tipuri de bijuterii si majoritatii maselor plastice. Produsul este recomandat pentru lipirea articolelor poroase, cum ar fi lemnul, ceramica si portelanul.

#### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**IMPORTANT:** Inainte de a utiliza BOSTIK CYANOCRYLATE GEL G114, consultati Fisa de Sanatate & Securitate relevanta, disponibila pe [www.bostik.com/ro/romania/](http://www.bostik.com/ro/romania/)

##### PREGATIRE

1. Lucrati pe o suprafata protejata, deoarece urmele de produs scurs sunt foarte dificil de indepartat, in special de pe suprafete sensibile, cum ar fi materialele textile si pielea.

2. Asigurati-va ca toate suprafetele care vor fi imbinate sunt curate, uscate, si nu prezinta urme de praf, rugina si grasime.

#### MOD DE APLICARE

3. Desurubati intregul varf si indepartati gulerul din plastic. Nu apasati pe tub. Puneti ansamblul varfului la loc, pentru a permite capacului de siguranta sa perforzeze sigiliul metalic.

4. Pentru utilizarea produsului, rotiti capacul exterior din plastic si aplicati o cantitate mica de adeziv pe o singura suprafata, picatura cu picatura.

5. Imbinati suprafetele si apasati cu putere timp de aproximativ 30 de secunde. (Rezistenta deplina este obtinuta dupa 12 pana la 24 de ore, la temperatura camerei. In general, 30 de secunde sunt suficiente pentru scopuri practice).

6. Dupa utilizare, stergeti varful cu o carpa curata si uscata (evitand contactul cu pielea).

7. Puneti capacul la loc.

8. Flaconul este umplut in mod intentionat doar pe jumatate, intrucat aerul aflat deasupra adezivului contribuie la stabilizarea acestuia. Spatiul din flacon ocupat de aer reduce posibilitatea scurgerii accidentale a produsului.

#### CURATARE

9. BOSTIK CYANOCRYLATE GEL are o buna rezistenta la majoritatea uleiurilor si solventilor, si este foarte dificil de indepartat.

10. BOSTIK CYANOCRYLATE GEL se lipeste de piele foarte rapid si usor. Daca acest lucru are loc, nu intrati in panica. Nu incercati sa indepartati produsul prin tragere, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea pielii. Daca nu interveniti, rezistenta produsului lipit de piele va scadea in aproximativ 60 de minute. Daca folositi apa fierbinte si sapun, veti reusi sa indepartati usor o parte din produsul lipit in aproximativ 10 minute.

11. Acetona inmoaie foarte lent adezivul instant intarit. Inainte de a incerca sa utilizati acest solvent, verificati daca poate fi folosit in siguranta, avand in vedere faptul ca este foarte inflamabil, si ca poate deteriora suprafetele pe care a fost aplicat adezivul instant. Nu utilizati acetona sau solventi pe piele.

12. Testati intotdeauna orice solvent inainte de utilizare.

## MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizati BOSTIK CYANOCRYLATE GEL pe polietilenă sau polipropilena. Produsul nu este potrivit pentru utilizare pe suprafete absorbante, cum ar fi materiale textile, carton sau hartie. Nu utilizati acetona sau solventi pe piele. Nu utilizati pentru repararea recipientelor care contin lichide sau bauturi fierbinti. Nu este potrivit pentru imbinarea unor suprafete mari.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ, deoarece conditiile de utilizare se afla complet in afara controlului nostru.

Pentru instructiuni referitoare la sanatate si siguranta, la masurile de prim ajutor si la instructiunile in caz de deversare accidentala sau de eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate si Securitate separata aferenta produsului, disponibila pe [www.bostik.com/ro/romania/](http://www.bostik.com/ro/romania/)

Recomandările de utilizare se bazează pe metode standard de aplicare în condiții normale. Trebuie respectate cu strictețe. Cu toate acestea, cumpărătorii ar trebui să efectueze, de asemenea, propriile lor teste înainte de utilizare pentru a determina potrivirea produsului în scopul lor, în special atunci când produsul este utilizat pentru prima dată și / sau suprafața, amplasamentul sau condițiile de lucru nu sunt ideale. Vă rugăm să consultați fișele noastre de securitate pentru detalii despre precauțiile de utilizare.

## DEPOZITARE

Depozitati maxim 12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original nedesigilat, in spatii racoroase si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	Incolor
Forma	Lichid de tip gel dens
Greutate Specifica	Aprox. 1,1
Compozitie	Cianoacrilat
Codul Produsului	G114
Intarire	Lipire instantanee pentru majoritatea materialelor
Vascozitate	10-30 Pa s
Rezistenta la Temperatura	-20°C la +80°C. Pana la +100°C pentru perioade scurte de timp.
Rezistenta la Produse Petroliere	Buna

## Contact

+40 (372) 833.300

