



MAMUT ADEZIV MULTI

Adeziv hibrid universal

TECHNICAL SHEET 20/04/2023

AVANTAJE INTELIGENTE

- Aplicatii universale de lipire la interior si la exterior
- Usor de aplicat – nu necesita pistol
- Permanent elastic
- Nu contine izocianati, solventi si siliconi
- Nu se contracta si nu formeaza bule
- Rezistent la umiditate, mucegai si conditii atmosferice
- Adera perfect, fara amorsa, la majoritatea suprafetelor, chiar si umede
- Intarire neutra, aproape inodor
- Necoroziv pentru metale
- Rezistenta mecanica si durabilitate ridicate
- Absoarbe vibratiile acustice si mecanice

DESCRIERE

BOSTIK Mamut Adeziv Multi este un adeziv universal, de calitate superioara, bazat pe tehnologia polimerilor hibridi, care se intareste sub influenta umiditatii, formand o lipire elastica, puternica si rezistenta.

APLICARE

BOSTIK Mamut Adeziv Multi este dezvoltat ca adeziv universal de constructii, cu aderenza excelenta pe: caramida, beton, sticla, gips-carton, PU, PVC, email, ceramica, cupru, plumb, zinc, aluminiu, metale, aliaje, otel inoxidabil, lemn.

Mod de aplicare:

1. Indepartati capacul de pe varful dozatorului (trageti ferm);
2. Rupeti sigiliul gri (vezi bucata mica cu striatii) din partea opusa clapetei de reglaj;
3. Invertiti zona de reglaj (Min - Max) pana la pozitia Max
4. Apasati ferm pe clapeta pana obtineti fluxul optim de adeziv;

MOD DE UTILIZARE

Usor de aplicat nu este nevoie de pistol, adezivul este gata de utilizare si poate fi aplicat direct din tub, facil, precis si uniform. Aplicati adezivul in snururi verticale dispuse in mod aerisit, la distante de 10-20 cm intre acestea. Nu aplicati adezivul in puncte! Grosimea recomandata a snurului este de cca. 3 mm. Pentru obiecte grele, se recomanda sustinerea suplimentara sau utilizarea unei benzi dublu-adezive, in primele 24 de ore de la aplicare. Pentru intrebari suplimentare, va rugam sa contactati serviciul nostru tehnic.



CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Viteza de aplicare	la Ø 2,5 mm/ 6,3 bar	100-300 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Hibrid
Timp de intarire	la +23°C/50% RH	2-3 mm/ 24 de ore
Densitate	ISO 1183-1	1,56 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	350%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Rezistenta la temperaturi intre		-40°C pana la +90°C
Miscarea rostului		25%
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec.	52

Formarea peliculei	DBTM 16	10 minute la +23°C/50% RH	SANATATE SI SIGURANTA
Rezistenta la temperatura		-40°C la +90°C	
Rezistenta la tractiune	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²	

Acestea sunt valori tipice

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase.
- Nu este recomandat pentru piatra naturala si oglinzi.
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (bazine de inot).

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate si sa nu prezinte urme de grasime sau de praf. Curatati substraturile cu Agent de Curatare.

BOSTIK Mamut Adeziv Multi adera perfect, fara utilizarea unei amorse, la majoritatea substraturilor neporoase. Suprafetele poroase vor fi tratate in prealabil cu Primer Universal Bostik. Testati intotdeauna aderența anterior aplicării.

VOPSIRE

BOSTIK Mamut Adeziv Multi permite acoperirea cu vopsea pe baza de apa si cu majoritatea vopselelor bicomponente. Vopselele sintetice se usuca mai lent. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicării.

CURATARE

Curatati materialul neintarit si ustensilele cu Agent de Curatare. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Servetele Cleaning Wipes Bostik.

TERMEN DE VALABILITATE

A se pastra intre +5°C si +25°C si in spatii umbrite. Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricatiei, daca este depozitat conform recomandarilor in ambalajul original nedeschis.

CERTIFICARI

EMICODE EC1 Plus

A+ Regulamentul francez privind COV

GARANTIE

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

AMBALARE

Cod articol	172112391
Denumire	ADEZIV HYBRID MULTI PRESSURE PACK 100ML MAMUT
Culoare	alb
Buc./cutie	9
Cod EAN	5948966021286
Cod EAN box	5948966021293

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: inforo@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal teste practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.