



PERFECT FILL

WINDOW & DOOR FOAM DOUBLE

TEHNISKO DATU LAPA

JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Augstas kvalitātes poliuretāna putas logiem un durvīm.
- Ļoti labas siltuma un skaņas izolācijas īpašības.
- Augsta stiepes, spiedes un cirpes izturība.
- Putas ar zemu izplešanās pakāpi, kas piemērotas PVC logu rāmjiem.
- Var lietot manuāli vai ar putu pistoli.
- Vienkārša un precīza uzklāšana.
- Viendabīga struktūra - laika un naudas ietaupījums.

PRODUKTA APRAKSTS

„PERFECT FILL WINDOW & DOOR FOAM DOUBLE” ir poliuretāna putas, kas paredzētas spraugu aizpildīšanai logu un durvju rāmju uzstādīšanas laikā un blīvējuma izveidošanai starp dažādām būvkonstrukcijām. Societē gaisā un būvmateriālā esošā mitruma ietekmē.



TEHNISKIE PARAMETRI	
Bāze	Poliuretāns
Pildījums	750ml
Uzklāšanas temperatūra	+5 °C līdz +35 °C
Slēgtas šūnas	± 70%
Societēšanas laiks	80–100 minūtes
Var nogriezt pēc	20–40 minūtes
Blīvums	18–25 kg/m ³
Izmēru stabilitāte	-5% < DS < 0%
Reakcija uz uguni	B3
Šuvju skaņas izolācija	62 dB
Nepielip	8–12 minūtes
Temperatūras noturība	-40 °C līdz +90 °C
Termiskā vadītspēja	30–35 mW/m.K
Iegūto putu tilpums	40–45 litri

PIELIETOJUMS

„PERFECT FILL WINDOW & DOOR FOAM DOUBLE” putas tika izstrādātās šuvju ap logu un durvju rāmjiem, garāžu vārtiem aizpildīšanai un citiem līdzīgiem pielietojumiem. Putas var lietot būvniecībā, sadalošajām sienām, griestu un grīdu savienojumiem, virsmu šķērsojumiem, kuros sienu un pārsegumu virsmas šķērso caurules. Putām ir lieliska saķere ar betonu, mūri, akmeni, ģipsi, koku, metālu un daudzām plastmasām, tai skaitā putuplastu (EPS) un ekstrudēto putuplastu (XPS), cietām poliuretāna putām un PVC.

SADERĪGAS PAMATNES

Gludas un raupjas/porainas un neporainas pamatnes. Betons, mūris, apmetums, akmens, metāls, koks, keramika, stikls, lamināti, PU, PVC, EPS, XPS un citi cieti materiāli. Ieteicams PVC palodzēm un logu rāmjiem.

VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA

Pamatnēm jābūt tīrām no putekļiem, eļļām un smērvielām. Ļoti svarīgi ir pirms uzklāšanas virsmas samitrināt, jo tā tiek palielināta saķere, un uzlabota putu noslēdzošā šūnu struktūra.

LIETOŠANAS NORĀDES

Balona temperatūra: +5 °C līdz +30 °C (ieteicams +15 °C līdz +25 °C). Uzklāšanas temperatūra (attiecas uz vidi un pamatnēm): +5 °C līdz +35 °C (ieteicams +15 °C līdz +25 °C) Balonu ar vārstu turiet apgrieztā veidā un putu pistoli

ar NBS vītņi nostipriniet uz balona. Pirms lietošanas balonu enerģiski sakratiet vismaz 20 reizes. Pagrieziet balonu kājām gaisā un iekļājiēt putas. Ja vēlaties putas uzklāt manuāli, piespiediet adapteru. Lai regulētu putu plūsmu, roktura aizmugurē atbrīvojiet vārstu. Optimāla rezultāta iegūšanai pirms uzklāšanas samitriniet virsmu. Dobumu aizpildiet līdz pusei. Zema mitruma gadījumā putas nedaudz apsmidziniet ar ūdeni. Putas izpletīsies un aizpildīs pārējo telpu. Veicot logu montāžu, aptuveni 24 stundas līdz pilnai putu sacietēšanai rāmja noturēšanai savā vietā lietojiet distancerus un ķīļus. Aizsargājiet acis, lietojiet cimdus un aizsargaprīkojumu. Grīdas segumi un mēbeles jānoklāj ar papīru vai plastikāta plēvi. Šuves, kas platākas un dziļākas par 4 cm, aizpilda vairākos slāņos. Starp uzklāšanas reizēm nogaidiet 15-30 minūtes. Pirms katras ieklāšanas nedaudz apsmidziniet ar ūdeni. Lietojiet tikai vietās ar labu ventilāciju. Balonus glabājiet vertikālā stāvoklī temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Balons zem spiediena! Aizsargājiet no saules gaismas un nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz +50 °C. Nepārduriet, nededziniet pat pēc lietošanas. Satur degošu nesējgāzi. Nesmidzināt atklātā ugunī vai uz jebkāda nokaitēta priekšmeta. Sargāt no uguns. Nesmēķēt.

TĪRĪŠANA

Svaigas putas nekavējoties var notīrīt ar Bostik PU-Cleaner. Pēc sacietēšanas putu pārpalikumus no apstrādājamās virsmas var noriezt ar nazi vai špakteljāpstiņu un veikt putu virsmas apstrādi.

IEROBEŽOJUMI

Nav piemērotas uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm Nav piemērotas nepārtrauktai saskarei ar ūdeni Nav piemērotas lietošanai tukšumos ar nepietiekamu mitruma līmeni.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Ja produktu uzglabā vēsā, sausā vietā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši no ražošanas datuma. Balonus glabājiet vertikālā stāvoklī.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Bostik mājaslapās.

SERTIFIKĀTI

- ISO 717-1 Šuvju skaņas izolācija
- Feica TM1011 Spiedes izturība
- Feica TM1012 Cirpes izturība
- Feica TM1018 Stiepes izturība
- EN 1609 Ūdens tvaiks, daļēja iegremdēšana
- EN 12086 Ūdens tvaika pārvade
- EN 12667 Termiskās īpašības
- DIN 12354-3 Šuvju skaņas izolācija
- A+ Francijas VOC noteikumi
- Ecodecode EC1 Plus

GARANTIJA

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

PRODUKTA PIEEJAMĪBA

Artikula Nr.	Tips
750-GG-BOSTIK PF W&D	Skārda kārba 750ml

TEHNISKAIS ATBALSTS

+31 (0)162 491 000



Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.