

JOINT FLEX - TERRASSE ET BALCON

JOINTS POUDDRE SPÉCIAUX

Jointes de carrelage flex



DESTINATIONS

Sol et mur / extérieur.

REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement.

SUPPORTS :

- support neuf (mortier, béton, ciment...)
- ancien rigide (carrelage, ragréage P3...)
- anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides...)
- extrêmes (sol chauffant, PRE, façades...)

AVANTAGES

- Imperméabilité renforcée
- Spécial grands carreaux en extérieur
- Sans retrait: ne creuse, ne fissure pas

MISE EN OEUVRE

APPLICATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre : 0,9L à 1L d'eau pour 5 kg de poudre.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer 5 min, puis re-mélanger avant utilisation (ne pas ajouter d'eau).

Temps d'utilisation du mélange : 2 h environ*

APPLICATION :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Après 10 min* sur faïence et 30 min* sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min.

Lissage des joints :

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint.

Après 2 h environ*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE : 24h après*.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

*à +23°C et 50% d'humidité

NETTOYAGE

Après 2h00 environ, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	30 x 30 cm	60 x 60 cm
largeur du joint : 3 mm	1 kg / m ²	0,5 kg / m ²	0,2 kg / m ²
largeur du joint : 10 mm	3,5 kg / m ²	1,2 kg / m ²	0,6 kg / m ²
largeur du joint : 15 mm	5,5 kg / m ²	1,8 kg / m ²	0,9 kg / m ²
largeur du joint : 30 mm	10 kg / m ²	5 kg / m ²	2 kg / m ²

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604167	Sac papier - Coloris gris ciment 25 kg	1	3549212470265
30604168	Sac papier - Coloris ton pierre 25 kg	1	3549212470272

SECURITE



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

