

Colle Flex standard

COLLE CARRELAGE AMELIOREE

AVANTAGES

- Résiste aux déformations du support.
- Résiste à l'eau et aux intempéries : gel, fortes pluies et chaleurs.
- Convient pour carrelage de faible porosité : spécial grès cérame.

DESCRIPTION

Mortier-colle amélioré monocomposant C2T destiné à la pose de revêtements céramiques et de pierres naturelles de faible porosité (<0.5%) et de grands formats (jusqu'à 3600 cm²).

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

Revêtements :

Pour carreaux jusqu'à 60x60 cm au sol et au mur en intérieur et extérieur

- Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel, pâte de verre, pierre, terre cuite, dalles de pierres calcaires.

- Carrelages de faible porosité (<à 0,5 %) : grès porcelainé et grès cérame fin vitrifié.

Supports :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaque de plâtre cartonné, dallage sur terre-plein.

Sur supports anciens rigides : carrelage standard, carrelage vitrifié*, ragréage extérieur.

**Primaire universelle BOSTIK obligatoire.*



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur au sol, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage Bostik, 24h avant la pose.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaque de plâtre cartonné, dallage sur terre-plein.

Sur supports anciens rigides : carrelage standard, carrelage vitrifié*, ragréage extérieur.

**Primaire universelle BOSTIK obligatoire.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Blanc
➤ Temps ouvert	20 min environ *
➤ Temps d'ajustement	20 min environ *
➤ Délai d'exécution des joints	24 h environ *

** Ces temps sont déterminés à +23°C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.*

APPLICATION

Précaution d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil,

Préparation

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur au sol, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage Bostik, 24h avant la pose.

Mélange

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau).

5 à 5,5 l d'eau pour 25 kg de poudre.

Temps d'utilisation du mélange : 3h environ*

Application de la colle

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert : Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes pour poser le carreau.

Pose des carreaux : Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ.

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiment et ouverture à la marche:

après 24 h environ*

*A +23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux (en cm)	Mode encollage	Spatule dents (en mm)	Consommation moyenne
Murs intérieurs/extérieurs.	Jusqu'à 20x20 cm	simple	6x6x6	3.5 à 4.5 kg/m ²
	De 20x20 à 60x60 cm	double	9x9x9	6 à 7 kg / m ²
Sols intérieurs	Jusqu'à 20x20 cm	simple	6x6x6	3.5 à 4.5 kg/m ²
	De 20x20 à 60x60 cm	double	9x9x9	6 à 7 kg / m ²
Sols extérieurs	Jusqu'à 20x20 cm	double	9x9x9	4 à 5 kg/ m ²
	De 20x20 à 60x60 cm	double	9x9x9	6 à 7 kg/ m ²

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.

- Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Le double encollage est obligatoire en extérieur

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Bostik S.A.

Département Construction

253 Avenue du Président Wilson, 93211 La Plaine Saint-Denis Cédex, France

www.bostik.fr

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30603029	Gris- Sac de 25 kg	1	3549212467432
30614320	Blanc- Sac de 25 kg	1	3549212483852

SECURITE



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

06 44 64 61 43

www.bostik.com

