

COLLE PÂTE - PLAQUETTES DE PAREMENT - D1ET

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

Colle carrelage pâte améliorée, hautes performances, prêt à l'emploi



DESTINATIONS

Murs et plan de travail / Intérieur et extérieur

REVETEMENTS :

Toutes plaquettes de parement, briquettes et pierres reconstituées jusqu'à 33x33 cm.

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre cartonné, panneaux de bois CTBH* / CTBX* / OSB3*.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Sur supports neufs.
- Stabilité immédiate au mur.
- Idéal pour briquettes et pierres reconstituées

MISE EN OEUVRE

APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles.

APPLICATION:

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format des plaquettes.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes environ * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les plaquettes sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 30 minutes environ *

Pour faciliter l'alignement des plaquettes, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les plaquettes ajustées, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces fraîches avec

une éponge humide.

JOINTOIEMENT ET OUVERTURE A LA MARCHÉ :

après 24h00 environ *

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

* +23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATION

Destination	Formats des plaquettes en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 33x33 cm	simple double	VVV - 6x6x6 UUU - 6X6X6	3 à 4 kg / m ² 4 à 5 kg / m ²

Simple ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION


18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30110413	SEAU PLASTIQUE 8 kg	1	3549210025399
30110415	SEAU PLASTIQUE 25 kg	1	3549210025412

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

