

# JOINT CARRELAGE - SECHAGE RAPIDE - GRIS FONCÉ

JOINTS POUVRE SPÉCIAUX

**Joint de carrelage de 3 à 15 mm de large - sol et mur / intérieur - extérieur.**



## DESTINATIONS

Sol et mur intérieur et extérieur

### Revêtements:

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment) ou ancien rigide (carrelage, ragréage P3...).

### Supports:

Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports:

- anciens déformables\* (parquet, dalles semi-rigides...)
- extrêmes\* (tous sols chauffant et bac à douche à l'italienne).

\*Utiliser le Joint souple et large Flex BOSTIK

## AVANTAGES

- Ne noircit pas
- Nettoyage facile
- Sans retrait: ne creuse pas - ne fissure pas
- Résiste à l'eau

## MISE EN OEUVRE

### Mélange :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange:

20 min environ\*

### Application du joint :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit.

Après 5 min\* sur faïence et 20 min\* sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt.

Si le produit reste collé au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min.

### Lissage des joints / Nettoyage :

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint.

Après 1h environ\*, le joint est sec en surface: enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

**Séchage complet et ouverture à la marche:** 10h après\*

## CONSOMMATION

### CONSOMMATIONS :

5 kg = 8 m<sup>2</sup> environ

### JOINT SECHAGE RAPIDE

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	20 x 20 cm	60 x 60 cm
Largeur du joint : 2 mm	0,5 kg / m <sup>2</sup>	0,25 kg / m <sup>2</sup>	0,15 kg / m <sup>2</sup>
Largeur du joint : 6 mm	1,45 kg / m <sup>2</sup>	0,7 kg / m <sup>2</sup>	0,5 kg / m <sup>2</sup>

## CONSERVATION


9 mois à partir de la date de fabrication: en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30120402	Sac papier - gris foncé 5 kg	4	3549210025078

## SECURITE

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***



Pour plus de détails,  
consulter la fiche de données de sécurité sur la base  
[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

