



JOINT FLEX

SOUPLE ET LARGE – 3 à 30 mm

FICHE TECHNIQUE 23/07/2024

AVANTAGES

- Idéal pour grands carreaux
- Résiste aux déformations du support
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

DESCRIPTION

Joints poudre spéciaux de carrelage.

DESTINATION

Sol et mur / intérieur – extérieur

REVETEMENTS ASSOCIÉS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement.

SUPPORTS ASSOCIÉS :

- support neuf (mortier, béton, ciment...)
- ancien rigide (carrelage, ragréage P3...)
- anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides...)
- extrêmes (sol chauffant, PRE, façades...)

MISE EN OEUVRE

PREPARATION

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

MELANGE

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

- Joint anthracite : 0.85 à 0.95 L d'eau pour 5 kg de poudre
- Autres coloris : 0.9 à 1 L d'eau pour 5 kg de poudre
- Joint blanc : 5,5 à 6 L d'eau pour 25kg de poudre
- Joint gris ciment : 4,5 L d'eau pour 25kg de poudre

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène.

Temps d'utilisation du mélange : 2 h environ*



Temps d'utilisation du mélange 2 h



Ouverture à la marche 5 h



Mise en service 24 h



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur / composition	Mortier poudre de jointoiment, blanc, gris ciment gris argent, pierre, chocolat et anthracite
Température d'application	+ 10°C à + 25°C
Temps d'utilisation du mélange*	2 heures environ
Ouverture au trafic*	24 heures environ

* Données pour 23° C et 50% d'humidité, sur supports normalement absorbants.

APPLICATION

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette ou taloche caoutchouc. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit à l'avancement

Vérifier la montée en cohésion du joint au bout 5 min* sur faïence et 15 min* sur grés cérame.

Passé ces délais, vérifier régulièrement l'état d'avancée du durcissement du joint en surface. Celui-ci ne doit plus transférer sous un doigt pour débiter le lissage final et le nettoyage

Lissage des joints et nettoyage des carreaux :

A l'aide d'un plateau éponge, bien essoré, débiter le nettoyage dans le sens de la diagonale de pose des carreaux sans exercer une forte pression afin de ne pas creuser les joints. Rincer régulièrement le plateau éponge.

Après 2h environ*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

Laisser durcir 24 à 48 heures avant de procéder à une exposition à l'eau ou un entretien courant.

OUVERTURE A LA MARCHE ET EXPOSITION A L'EAU : 24 h*

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Afin d'obtenir une couleur homogène, prendre des produits issus de la même date de fabrication.

Pour le jointoiment de marbre naturel et de pierres naturelles effectuer un essai préalable de traçabilité.

*à + 23°C et 50 % d'humidité.

CONSOMMATIONS

De 0,5 à 3 kg / m² environ suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	Gencod	Format	Coloris
30604154	3549212470227	5 kg	Chocolat
30604155	3549212470234	5 kg	Anthracite
30604162	3549212470258	25 kg	Blanc
30604169	3549212470258	25 kg	Gris ciment
30604170	3549212470296	5 kg	Gris argent
30604171	3549212470302	5 kg	Blanc
30604172	3549212470319	5 kg	Ton pierre
30604173	3549212470326	5 kg	Gris ciment

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostikdsds.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.



DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostiksdcs.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

