

FORTALEZA

CONTRAPISO FÁCIL

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Argamassa de regularização de pisos e lajes. Utilizada como base para assentamento posterior de revestimentos.

INDICAÇÃO

Uso: interno e externo; Áreas: secas e úmidas;
Espessura: 2 a 4 cm/camada.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Lajes de concreto;
- Concreto;
- Concreto armado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo ¹	20 kg m ² /cm de espessura
Temperatura do substrato	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Densidade	2,0 ± 0,1 g/cm ³
Relação água/ argamassa	Consultar carimbo na embalagem
Validade	18 meses
Embalagem	Saco plástico de 20kg

¹ O consumo pode variar de acordo com o tipo de superfície

DADOS TÉCNICO

Conforme NBR 13.281/2005	Argamassa de regularização
Resistência a compressão	P6 ≥ 15MPa

LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)²

Trabalhabilidade	2 horas
Tráfego leve	3 dias
Tráfego intenso	7 dias

² Dependendo de condições climáticas

RESTRICÇÕES DE USO

Não recomendado para:

- Superfícies com partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura, impermeabilizantes, gesso ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência da argamassa Contrapiso Fácil Fortaleza;
- Solo ou área com contato direto com água;
- Não utilize aditivos químicos;
- Tráfego de veículos.

INSTRUÇÕES DE USO

CONTRAPISO: Utilize um recipiente limpo, preferencialmente plástico, protegido do sol, chuva e do vento;

Misture gradativamente o conteúdo, respeitando a recomendação de volume de água mencionada na embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e livre de grumos;

A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente com betoneira ou misturador de eixo horizontal com baixa rotação;

Umedeça a superfície momentos antes da aplicação do Contrapiso Fácil Fortaleza, evite empocamento;

Espalhe a argamassa Contrapiso Fácil Fortaleza, compacte a argamassa de maneira, até obter a espessura desejada, respeitando a espessura mínima de 2,0 cm e máxima de 4,0 cm;

Caso a regularização apresente espessura superior a 4,0 cm, executar o contrapiso em camadas, respeitando os limites de espessura;

Utilize a desempenadeira em movimentos circulares até obter o acabamento desejado;

Faça cura úmida durante 7 dias.

Classificação conforme norma ABNT 13281:2005- (Classificação: P6).

ARMAZENAGEM

- Conserve em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

AVISO LEGAL

Todos os dados técnicos apresentados são baseados em testes laboratoriais realizados sob condições normatizadas. Os valores podem variar quando medidos fora dessas condições, devido a fatores além do nosso controle.

Segurança: É imprescindível o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados, como óculos de segurança, luvas de borracha sintética e vestimenta protetora, durante o manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para informações adicionais, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Bostik.

ATENDIMENTO AO CLIENTE BOSTIK

sac@bostik.com

0800 723 7237

