



PERFECT SEAL

ACRYL INSTANT PAINT

TEHNILINE ANDMELEHT

TEIE TARGAD EELISED

- Kohe pärast paigaldamist värvitav veepõhiste ja sünteetiliste värvidega.
- Värv toon ei muutu.
- Minimaalne pragunemisoht.
- Täiuslik nake enamiku, isegi kergelt niiskete aluspindadega.
- Peaaegu lõhnatu.
- Lihtne peale kanda ja puhastada.
- Ei söövita metalle.
- EMICODE EC1 PLUS.

TOOTE KIRJELDUS

Kõrgkvaliteetne akrüülhermeetik „PERFECT SEAL ACRYL INSTANT PAINT“ on välja töötatud spetsiaalselt ülevärvimiseks kohe pärast paigaldamist. Ühendusvuukide, õmbluste, aukude ja pragude tihendamiseks ja täitmiseks. Tänu oma ainulaadsele koostisele võimaldab see kohest ülevärvimist, muutmata värvi tooni ja tekitamata pragusid: kiire PROFESSOPNAALNE tulemus.



TEHNILISED ANDMED

Baas	Modifitseeritud akrüüldispersioon
Voolavus	wg DIN EN ISO 7390: < 1 mm
Katkevenivus	Wg. DIN 53504 S2 132%
Kile moodustumine	2 minutit
100% moodul	wg ISO 8339: 0,52 MPa (N/mm ²)
Shore'i kõvadus A	wg DIN EN ISO 868: 33
Temperatuuritaluvus	-20 °C kuni +75 °C
Kasutamistemperatuur	+5 °C kuni +40 °C
Vuugi deformatsioon	+/- 7,5%
Tihedus	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,71 g/ml
Tõmbetugevus	wg DIN 53504 S2: 0,52 MPa

KASUTUS

Sisetöödeks mõeldud „PERFECT SEAL ACRYL INSTANT PAINT“ on välja töötatud spetsiaalselt treppide, seinte, lagede, liistude, aknalaudade, puidust ja metallist aknaraamide ning betoon- ja telliskivipindade vaheliste ühendusvuukide tihendamiseks ja/või pragude täitmiseks.

SOBIVAD (ALUS)PINNAD

Puit ja puidupõhised materjalid, teras, metallid, betoon, kips, kipsplaadid, ehituskeraamika, kivi, PVC, samuti emailitud, glasuuritud ja värvitud pinnad.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad, kuivad ning määrd- ja tolmuvabad. Aluspinnad tulevad puhastada igasugustest lahtistest osakestest, absorbeerivad aluspinnad ei tarvitse olla täiesti kuivad. Väga poorsed aluspinnad, nt kips, poorbetoon, lubjakivi jne vajavad kruntimist seguga, mis koosneb 1 osast Acryl Instant Paintist ja 2 osast veest. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND

Lõigake padruni ots pealtpoolt keeret läbi, lõigake otsik 35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padruni otsa. Vormige vuuk Bostik Perfect Seali spaatliga. Seejärel tehke sõrmed märjaks ja siluge vuuk 2 minuti jooksul pärast toote paigaldamist. Pärast toote täielikku tahkestumist ärge laske vuugil veega kokku puutuda.

VUUGI MÕÕDUD

Et hermeetik saaks deformatsiooni absorbeerida, peab vuuk olema tehtud õige mõõdusuhtega. Vuugi minimaalne laius = 5 mm. Üldreeglina on 5 mm kuni 10 mm vuukide laiuse ja sügavuse suhe 1:1. Vuukide >10 mm puhul tuleb teha järgmine arvutus: vuugi laius + 6 / 3. Nii saame 15 mm vuugi sügavuseks 7 mm (15+6=21; 21/3=7).

Kuidas peale kanda

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga.

TARBIMINE

Umbes 15 jooksvat meetrit vuugis ø 5 mm.

PUHASTAMINE

Peske käsi korralikult seebi ja veega. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

PIIRANGUD

Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele. Ei talu pidevat kokkupuudet veega.

KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C hoituna kuni +25°C kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast. Pärast kasutamist keerake otsikule kork, et toodet saaks uuesti kasutada. Pärast avamist saab toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Bostik mājaslapās.

SERTIFIKATAI

- A+ Francijas VOC noteikumi
- EN 15651-1: F- INT
- Emission EC1 Plus M1

GARANTIJA

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12013888 / Valge	Padrun 300ml

TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.