



COLLE PARQUET MASSIF

COLLE HYBRIDE POUR LA POSE DE TOUS TYPES DE PARQUETS

FICHE TECHNIQUE 15/02/2024

AVANTAGES

- Résiste à l'eau : idéal en cuisine et salle de bain.
- Formule élastique qui s'adapte aux variations de température (de -40°C à +120°C) et du support.
- Conditionné en poche souple : emballage sans gaspillage et facile à utiliser.
- Confort d'application à la spatule
- Très faibles émissions de COV, classe A+
- Sans solvant

DESCRIPTION

Colle hybride spatulable pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs.

DESTINATION

DESTINATIONS

- Convient pour tous types de parquets massifs : lames de toutes largeurs jusqu'à 180 mm, toutes longueurs et épaisseurs jusqu'à 23 mm.
- Toutes essences : chêne, bois exotiques (teck, wengé), bambou, charme, bouleau, hêtre...
- Toute finition : verni, ciré, huilé ou brut.

SUPPORTS

- Béton, chape base ciment, chape anhydrite, ancien carrelage, ancien parquet, panneaux de particules ou contreplaqués (CTBH/CTBX/OSB3).
- Sols chauffants, plancher rayonnant électrique.

OUTILS

Spatule crantée B11 ou B12



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|----------------|
| Couleur | Chêne |
| Temps ouvert | Environ 40 min |
| Temps de blocage | 2h |
| Ouverture à la marche | 24 heures |
| Prise définitive | 24h à 48h |
| Température d'utilisation | +10°C à +30°C |

* Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports. Les temps de séchage sont définis à +20°C.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être résistants, sains, secs (4,5% d'humidité, sur chape anhydrite 0,5% d'humidité maximum), propres, dépoussiérés, plans (planéité de 5 mm sous règle de 2 mètres), et exempts de produits gras et de produits d'entretiens.

Vérifier la planéité des supports conformément aux règles professionnelles.

La planéité des supports peut être obtenue grâce à la mise en œuvre d'un ragréage Bostik.

APPLICATION

Créer un joint périphérique de 5 à 8mm tout autour de votre pièce avec des cales. Placer les 2 premières rangées de lames (rainure contre le mur) sans colle.

Une fois la simulation faite, démonter et procéder au collage.

- 1/ Couper un coin de la poche, afin de créer un bec verseur.
- 2/ Verser directement la colle sur le support, sans primaire, pour une surface correspondant à 2 rangées de lames.
- 3/ Avec une spatule crantée n°4-B12, appliquer la colle sur le support à raison de 0,8 kg à 1,4 kg/m².
- 4/ Assembler les lames, puis exercer une pression sur le parquet pour homogénéiser le transfert de colle sur l'envers de la lame.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker votre parquet 48 h avant la pose dans la pièce à parqueter. Suivre les indications de stockage inscrites sur l'emballage.

Ne pas poser quand l'humidité ambiante est supérieure à 65%.

Lors d'une pose sur sol chauffant, le chauffage doit être interrompu 48 h avant la mise en œuvre. Après la pose, attendre une semaine avant la remise en service progressive du chauffage.

ASTUCES

En cas d'arrêt prolongé de l'utilisation de la colle : plier le bord de la sachette qui sert de verseur et mettre une pince à linge pour fermer la sachette, pour éviter que la colle coule et que l'air rentre dans la sachette.

Pas de gaspillage : vers la fin de la sachette, poser là à plat et pousser la colle avec votre main du bas vers le haut pour faire remonter le reste du produit.

CONDITIONNEMENT

| Code | Gencod | Format | Palette |
|----------|---------------|------------|---------|
| 30611787 | 3549210032144 | Seau 7 kg | 54 |
| 30611750 | 3549210032151 | Seau 14 kg | 33 |



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

CONSOMMATIONS

800 à 1400 g/m² (soit jusqu'à 9m² par poche).

Varie selon le type de spatule utilisé et la nature des supports.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +10°C et +30°C.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et tâches fraîches de colle dans l'heure qui suit : à l'alcool à brûler avec un chiffon propre. Faire un test de nettoyage sur le parquet au préalable. Éliminer les restes de colle sèche par ponçage.

DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostikdsds.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

