



BOSTIK

FIXPRO

RAGASZTÓHAB TURBO+

MŰSZAKI ADATLAP



KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- Rövid kötési idő és gyors kikeményedés
- Maximális nyitott idő 2,5 perc
- Kezdeti tapadás mindössze 60 másodperc után
- Kétfunkciós szelep (pisztoly/cső)
- Ellenőrzött tárgulás és nagyfokú méretstabilitás
- Kompatibilis a legtöbb építőanyaggal
- Nagy nyíró- és szakítószilárdság
- Egész évben használható, -10°C és +35°C között
- Egy termék az összeszereléshez és a kitöltéshez
- További hőszigetelést biztosít

TERMÉKLEÍRÁS

A Turbo+ egy gyorsan kötő és erős ragasztó poliuretánhab formájában. Alkalmas ablak- és ajtókeretek beépítésére, burkolatok, panelek, díszítőelemek ragasztására és hézagok kitöltésére. Gyors, de nem túl gyors: 60 másodperc a hab felhordására és 60 másodperc a megkötésre (erős kezdeti tapadás elérése). Egész évben használható, -10°C és +35°C közötti hőmérsékleten. Nem használható PP, PE, PTFE, PW, PMMA, tükrökhöz

BOSTIK FIXPRO RAGASZTÓHAB TURBO+ gyors és többek között: G-K, OSB, HDF, MDF, polisztirol (EPS/XPS), valamint fa, vakolat, kő, beton és kerámia. Kifejezetten lapok, falburkolatok és panelek, díszítőelemek, díszlécek, kazetták, stukkók összeszerelési ragasztására tervezték. Ablakpárkányok, keretek, ablakok, ajtók, lépcsők gyors összeszerelése. Valamint szigetelésre és hézagok kitöltésére ajtó- és ablakkeretek körül, és tárgulási hézagok, üregek és átereszek kitöltésére is.

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	poliuretán MDI
Keményedés módja	A légköri nedvesség megkötése révén
Fajlagos tömeg	15-20 g/l
Nyitott idő (a ragasztóanyag felhordásától a panelek rögzítéséig)	2 min.
Porszáraz	90 – 150 másodperc (EN 17333-3)
Teljes kikeményedés ideje	50 – 70 perc
Méretstabilitás	-5% < DS < 0% (EN 17333-2)
Tűzállósági osztály	B3 (Din 4102)
Hőállóság kikeményedés után	-40°C-tól +90°C-ig
Nyírószilárdság	45 – 50 kPa
Szakítószilárdság	90 – 95 kPa
Hőszigetelő képesség	30-35 mW/m.K (EN 17333-5)

FELÜLETTÍPUSOK

A legtöbb építőanyag, beleértve: beton, épületkerámia, szilikátok, gipsz, vakolat, gipszkarton, fehér vagy grafitos EPS, XPS, fa és faalapú anyagok, OSB, HDF, MDF, acél, alumínium és más fémek, egyes műanyagok (merek PVC, poliészter, PU stb.)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- Az aljzatnak síknak, egyenletesnek, tisztának, zsírmentesnek és pormentesnek kell lennie. Ne legyen fagyos vagy jeges.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

- A nagyon sima, egyenletes, vízhatlan felületeket (zománcozott, mázas, üvegezett csempék) ajánlott kezdetben érdesíteni a ragasztó tapadásának javítása érdekében. A munka megkezdése előtt védje a szomszédos aljzatokat takarófoliával. A flakont a szeleppel felfelé tartva csavarja fel a pisztolyt vagy a mellékelt applikátort. Használat előtt legalább 20-szor erősen rázza fel a tartályt. A hab felviteléhez fordítsa fejjel lefelé a flakont. A kezdeti adag ragasztót (kb. 30 cm) (nem használt) irányítsa félre, amíg a pisztolyban a nyomás kiegyenlítődik. A pisztoly segítségével történő habáramlás beállításához lazítsa meg a fogantyú hátulján lévő szelepet. Védje szemét, viseljen kesztyűt és védőruházatot

Környezeti és felületi hőmérséklet: Alkalmazási hőmérséklet (a környezetre és az aljzatra vonatkozik): - +10°C-tól +35°C-ig (optimálisan +15°C-tól +25°C-ig) A kültéri munkát száraz időben kell végezni. A munkát nem szabad közvetlen napfényben vagy erős szélben végezni.

Palack hőmérséklete: +5°C-tól +30°C-ig (ajánlott +15°C+25°C-ig)

PANELEK ÉS DÍSZÍTŐELEM RAGASZTÁSA:

Az előzetesen előkészített aljzatra a ragasztót a kerület mentén, a szélektől kb. 5 cm-re és 3 cm vastagságú függőleges csíkokban, 30 cm-es időközönként vigye fel a ragasztandó elem teljes felületén. Az elemet a felhordás megkezdésétől számított legfeljebb 180 másodpercen belül, de legalább 90 másodpercen túl nyomja az aljzathoz, és a könnyű elemeket 60 másodperc, nehéz elemeket 120 másodperc rögzítse az elmozdulás ellen.

1. Hab felhordása
2. Hagyja a ragasztót kb. 90 másodpercig megkötöni.
3. 90 és 180 másodperc közötti időre nyomja le az aljzathoz.
4. tartsa 1-2 percig a ragasztandó elem súlyától függően
5. A teljes kikeményedési idő 50-70 perc



1 ábra

A megfelelően alkalmazott ragasztóhab lehetővé teszi, hogy a levegő szabadon áramolhasson a kötés teljes hosszában.

ABLAKOK, AJTÓK ÉS ABLAKPÁRKÁNYOK BEÉPÍTÉSE:

Az ablak- és ajtókereteket és a vékony profilokat rögzítse távtartókkal a deformáció ellen, és az ablakpárkányokat a hab felhordásának és száradásának idejére terhelje meg. Az optimális habszerkezet, a rövidebb száradási idő és a fokozott tapadás érdekében a habszivaccsal kitöltendő hézagokat porlasztó segítségével permetezze be vízzel (nem alkalmazható, ha a hőmérséklet < 0°C). Munka közben tartsa a szórópisztolyt és a palackot függőleges helyzetben. A hézagok kitöltése kb. 50% (applikátor) - 70% (pisztoly).

ÜREGEK ÉS ÁTERESZK KITÖLTÉSE:

Az optimális habszerkezet, a rövidebb száradási idő és a fokozott tapadás érdekében a habszivaccsal kitöltendő hézagokat porlasztó segítségével permetezze be vízzel (nem alkalmazható, ha a hőmérséklet < 0°C). Munka

közben tartsa a szórópisztolyt és a palackot függőleges helyzetben. A hézagok kitöltése kb. 50% (applikátor) - 70% (pisztoly).

SZERSZÁMOK

A kettős funkciójú szelep lehetővé teszi a további szerszámok nélküli munkát (az applikátor tartozék). Az adagolási pontosság növelése érdekében egy szabványos kinyomópisztoly is felszerelhető (Bostik T-600)

KIADÓSSÁG

- 50 fm ragasztás esetén.
- 12m2 panelek és burkolatok felszerelése esetén.
- 30 - 40 liter üregek és átereszek kitöltése

TISZTÍTÁS

A friss, ragacsos ragasztó maradványait a legjobb a Bostik Perfect Seal speciális törőlkendővel eltávolítani. Használhat Bostik Perfect Seal tisztítószert vagy acetont is. Vigyázat, az aceton reakcióba léphet az aljzattal és károsíthatja azt. A kikeményedett ragasztó csak mechanikusan vagy a speciális, kemény purhab feloldására szolgáló Bostik oldószer segítségével távolítható el.

MEGJEGYZÉS

- Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat.
- Nem tapad polietilénhez (PE), polipropilénhez (PP), szilikonhoz, PTFE-hez, gumihoz, bitumenhez stb.
- Kerülje az állandó vízzel való érintkezést.
- Ne használja olyan repedésekben, ahol nincs hozzáférése a légköri nedvességhez.
- Miután teljesen megszilárdult, a habot védeni kell a közvetlen UV-sugárzástól (vakolat, tömítőanyag, maszkolás stb.).

SZAVATOSSÁGI IDŐ

12 hónap a gyártás dátumától számítva a doboz alján. A zárt tárolóedényt száraz és árnyékos helyen, hőforrásoktól távol, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. **Csak függőlegesen szállítsa és tárolja.** +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. A szállítás során tíz-egynéhány órán keresztül akár -15°C-os hőmérsékletet is kibír.

ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ.	CSOMAGOLÁS
BOK000178	750 ml fémpalack

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteink és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteink és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740



