



PERFECT SEAL

AKRYL NA STRUKTUROVANÉ OMÍTKY

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ VÝHODY

- **ZRNITÁ STRUKTURA**
- **VYSOKÁ ÚROVEŇ BÍLÉ**
- IDEÁLNÍ PRO DUTINY A VÝPLNĚ
- PO VYTVRDNUTÍ MALOVATELNÝ
- DO INTERIÉRU A EXTERIÉRU
- ODOLNÝ VŮČI POVĚTERNOSTNÍM VLIVŮM
- LEHCE PROFILOVATELNÝ

POPIS VÝROBKU

AKRYL NA STRUKTUROVANÉ OMÍTKY je vhodný k vyplnění škrábanců, spár a prasklin ve strukturovaných, mozaikových nebo hrubě stěrkových omítkách v interiéru i exteriéru.

POUŽITÍ

- vyplňování prasklin, škrábanců, spár na stěnách, stropích a fasádách (strukturální, mozaikové, šterkové omítky, pórobeton, silikáty, sádra, tmel, dřevo, sádrové štuky)
- tmelení rohů a spár v sádkartonových konstrukcích, lišty, podhledy, vestavné skříně, schodišťové konstrukce, kazety, rozety
- tmelení fasád (parapety, ostění, sokly, okenní a dveřní rámy, římsy a podobné ozdoby)



TYPY POVRCHU

Dřevo a materiály na bázi dřeva, ocel, kovy, beton, omítka, sádra, sádkarton, stavební keramika, kámen, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchy

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být čistý, suchý, kompaktní, bez prachu, nečistot, mastnoty, oleje, tuku, rzi, uvolněných kousků starých tmelů, lepidel, odlupujících se barev, laků a jiných podobných nečistot. Porézní podklady nemusí být zcela suché.

Velmi porézní a savé podklady, jako je sádra, pórobeton, pískovec, by se měly natřít základním nátěrem. Akrylátovou hmotu proto zředte s vodou v poměru 1:2 a uvedené podklady natřete základním nátěrem. V případě pochybností proveďte zkoušku přilnavosti.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odstraňte aplikátor, odřízněte hrot tuby nad závitem, aplikátor znovu nasadte a seřízněte šikmo pod úhlem 30°/45° na šířku spoje. Aby se zabránilo znečištění okolí vyplňované mezery, zajistěte ji po stranách maskovací páskou.

Pásku odstraňte ihned po zpracování spoje. Spoje tvarujte pomocí špachtle Bostik Perfect Seal. Následně namočte prst a vyhladte spárovací hmotu do 7 minut od nanesení akrylu. Po úplném vytvrzení chraňte tmel před trvalým působením vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Základ	Akrylová vodní disperze
Stékání	dle DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Odolnost vůči prachu	do 5 minut (při 23°C a 50% relativní vlhkosti)
Úplné vytvrzení	od 1 až několika dní (v závislosti na teplotě, vlhkosti, větrání, typu podkladu, tvaru spáry)
Tvrdost Shore A	dle DIN EN ISO 868: 28
Teplotní odolnost po vytvrzení	od -20°C do +75°C
Teplota při aplikaci	od +5°C do +40°C
Přípustná deformační kapacita	+/- 7,5%
Specifická hmotnost	dle DIN EN ISO 1183-1: 1,90 g/ml

VELIKOST SPOJE

Hloubka spoje by měla být vždy úměrná jeho šířce. Pro šířku spáry do 10 mm by měl být tento poměr 1:1 (minimální šířka a hloubka spáry je 5 mm). Pro spáry širší než 10 mm, hloubka [mm] = (šířka [mm] / 3) + 6 mm.

NÁŘADÍ

Ruční nebo pneumatická pistole

SPOTŘEBA

100 ml / 1 m spáry o průřezu 10 mm x 10 mm = 100 mm². Vynásobením šířky spáry (mm) hloubkou spáry (mm) získáme počet ml/1m.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Ruce si omyjte mýdlem a vodou. Na staré nečistoty použijte extrakční benzín.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu. Během zpracování a vytvrzování se vyhněte kontaktu s alkoholovými výpary, uhlovodíky, čistícími prostředky a rozpouštědly.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na suchém a chladném místě, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Po použití vytlačte přibližně 2 cm směsi a nechte uschnout. Před opětovným použitím odstraňte vytvrzenou pastu z aplikátoru. Výrobek zůstane použitelný maximálně 6 měsíců po otevření.

DOSTUPNÉ BALENÍ

KAT.Č. / BARVA	TYP
BOK004084 / BÍLÝ	Kartuše 280ml

TECHNICKÁ PODPORA

+420 725 371 930



Informace obsažené v tomto dokumentu, jakož i ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, k nimž dojde mezi datem vydání dokladu a datem zakoupení produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel otestovat a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace a podmínky při skladování nebo přepravě produktu jsou mimo naše znalosti a kontroly, a proto jsou mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou zpracovány v souladu s aktuálně platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.