



BOSTIK PERFECT SEAL SILICON SANITAR 2 in1

Нейтральный силикон для санитарных швов и пищевых помещений

TECHNICAL SHEET 06/04/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нейтральное затвердевание, почти без запаха, Отличная адгезия без грунтовки к большинству поверхностей
- Для швов в санитарных помещениях, кухнях и зонах хранения и переработки продуктов
- Продукт сертифицирован ISEGA (безопасен для контакта с продуктами питания)
- Отличная стойкость к УФ-излучению, воде и погодным условиям
- Устойчив к плесени, не коррозионен для металлов
- Хорошая адгезия к стеклу, окрашенному дереву, керамике, эмали, нержавеющей стали и многим пластикам

ОПИСАНИЕ

Универсальный нейтральный силиконовый герметик для санитарных швов, строительных работ, изоляционных стеклопакетов и фасадов, который затвердевает под воздействием влаги, образуя долговечную эластичную резину. Безопасен для контакта с продуктами питания. Устойчив к плесени.

ПРИМЕНЕНИЕ

BOSTIK PERFECT SEAL 2in1 специально разработан для эластичной, долговечной герметизации швов расширения и соединений в изоляционных остеклениях, на кухнях, ванных комнатах, душевых и для промышленных применений.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Хорошо нанесённый шов — это шов с достаточной шириной, чтобы он мог принимать и обрабатывать движения прилегающих строительных элементов. Глубина шва всегда должна быть в правильном соотношении с шириной шва. Общее правило: соотношение глубины и ширины шва при ширине до 10 мм составляет 1:1, с минимальной шириной и глубиной 5 мм. Для более широких швов (более 10 мм) соотношение 1:2, с минимальной глубиной не менее 10 мм и максимальной — 15 мм. Для дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модульм 100%	DIN 53504 S2	0,35 Н/мм
Температура нанесения		+5°C до +40°C
Основа		2 - Пентанон Оксим
Время затвердевания		2-3 мм 24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,22 г/мл* 1,02 г/мл**
Удлинение при разрыве	DIN 53504 S2	550%
Морозостойкость при транспортировке		До -15°C
Твердость Shore A	DIN 53505	19* 15**
Образование корки	DBTM 16	8 минут при +23°C/50% RH
Термостойкость		-50°C до +120°C
Устойчивость к растяжению	DIN 53504 S2	1,30 Н/мм ² * 1,20 Н/мм ² **

Это типичные значения

*для белого; ** для прозрачного

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопренов и битумных оснований.
- Обесцвечивание может происходить в темных помещениях и при контакте с химическими веществами.

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (для окружающей среды и основания). Поверхности должны быть сухими, чистыми и прочными. Очистите поверхности с помощью средства для очистки. Отлично прилипает без использования грунтовки к большинству непористых оснований. Сильно пористые поверхности должны быть предварительно обработаны универсальной грунтовкой. Всегда проверяйте адгезию перед применением. Используйте средство для финишной отделки, чтобы выровнять шов.

ПОКРАСКА

PERFECTSEAL 2IN1 нельзя красить. Рекомендуется заклеить края шва малярной лентой, чтобы предотвратить загрязнение силиконовыми остатками поверхностей, которые должны быть покрашены.

ОЧИСТКА

Несхватившийся материал и инструменты можно очистить с помощью средства для очистки. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом. Руки можно очистить с помощью салфеток.

СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной невскрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C, срок годности составляет до 12 месяцев с даты производства, при хранении в сухом месте в оригинальной невскрытой упаковке.

СЕРТИФИКАТЫ

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15651-2: G-CC 25LM

EN 15651-3: S XS1

Ecode EC1 Plus

ISEGA

SNJF FG25E

A+ Французский регламент по ЛОС (летучим органическим соединениям)

ЦВЕТ

Белый

Прозрачный

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукта необходимо прочитать и понять до начала использования.

Документ доступен по запросу и на наших веб-сайтах.

ГАРАНТИИ

Bostik гарантирует, что его продукт соответствует техническим характеристикам в течение срока годности.

Примечание (1)

Совместимость с герметиками кромок изоляционного остекления не может быть гарантирована, поскольку составы герметиков для кромок могут различаться или быть изменены производителем остекления.

Рекомендации по совместимости герметиков для изоляционного остекления с кромочными герметиками основаны на опыте и, следовательно, не являются гарантией.

УПАКОВКА

Код товара	172112344 172112345
Наименования	SILICON SANITAR ALB 2IN1 280ML SILICON SANITAR TRANSP. 2IN1 280ML
Шт./коробка	12
Код EAN	5948966017388 5948966017401

Рекомендации по применению определены для стандартных условий использования. Вся информация в этом документе основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве рекомендаций и не является исчерпывающей.

Следование этим рекомендациям обязательно, но не исключает необходимости предварительного тестирования, особенно при первом использовании или для определённых типов оснований, условий применения или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности для получения сведений о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Bostik предоставляет данный Технический Паспорт («TDS») исключительно в информационных и описательных целях. Он не является гарантией, контрактом или заменой профессиональной консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с локальным Паспортом безопасности продукта для получения информации о здоровье и безопасности.

Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставлены «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются и не обеспечиваются никаким образом. Эти данные представляют собой типичные результаты для указанных продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы применения продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности за ущерб любого рода или характера, который может возникнуть в результате использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в этом документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail:
infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, цифры и нормы безопасности, предоставленные в этом документе, основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не влекут за собой никаких обязательств. Хотя документация была подготовлена с максимальной осторожностью, мы не несем ответственности за неточности, ошибки, ошибки в составе или печатные ошибки. Мы оставляем за собой право изменить данный продукт, если посчитаем это необходимым. Поскольку мы не можем оценить проект, качество основания и условия обработки, мы не можем принять на себя ответственность за работы, выполненные на основе этой документации. Поэтому мы рекомендуем вам провести практические тесты на месте. Наши Общие условия продажи и поставки применяются ко всем продуктам, продаваемым и поставляемым нами.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

