



TIGER SILICON SANITAR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 04/11/2022

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальная адгезия на стеклянных, керамических, эмалированных поверхностях
- Стойкий и глянцевый цвет
- Устойчивость к плесени

ОПИСАНИЕ

Санитарный силиконовый герметик на основе уксусной кислоты для сантехнических и кухонных швов, который затвердевает при контакте с влагой и образует прочный и эластичный уплотнитель.

Устойчив к УФ-излучению и погодным условиям.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Tiger Silicon Sanitar предназначен для герметизации в ванных комнатах и кухнях. Рекомендуется наносить на керамические поверхности. Для герметизации акриловых ванн и душевых кабин рекомендуется использовать нейтральный силикон. Правильно рассчитанный шов способен компенсировать движения между строительными материалами. Глубина шва всегда должна находиться в правильной пропорции к его ширине. Как общее правило: при ширине шва до 10 мм, соотношение ширины к глубине должно составлять 1:1, при этом минимальная глубина и ширина шва — 5 мм. Для швов шириной более 10 мм глубина рассчитывается по формуле: ширина делится на 3 и прибавляется 6 мм.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется использовать на PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягком пластике, неопрене и битумных поверхностях

• Не подходит для нанесения на бетон, мрамор, свинец, медь и оцинкованную сталь

• Не рекомендуется наносить на пористые поверхности (ячеистый бетон, бетон, штукатурка)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль упругости	DIN 53504 S2	0,30 N/мм ²
Температура нанесения		при +5 °C до +40 °C
Основной компонент		Silicon acetic
Время затвердевания	при +23 °C/50 % Отн. влажность	2 мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	0,96 г/мл
Удлинение при разрыве	DIN 53505/ ISO 868	520 %
Морозостойкость при транспортировке		До - 15 °C
Твердость по Шору А	DIN 53505/ISO 868	15
Время образования корки	DBTM 10,00	6 - 7 минут +23°C/50 % относительная влажность
Термостойкость		от -40 °C до +120 °C
Прочность на разрыв	DIN 53504 S2	1,30 N/мм ²

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (актуально как для окружающей среды, так и для поверхностей). Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и без следов жира или пыли. Очистите поверхность с помощью средства Bostik UNIVERSAL CLEANER.

Tiger Silicon Sanitar обеспечивает отличную адгезию к непористым основаниям таких как стекло, окрашенное дерево, керамика и эмаль, без необходимости использования праймера.

Всегда проверяйте адгезию перед нанесением. Для выравнивания шва используйте Bostik SOLUTIE FINISARE.

ПОКРАСКА

Tiger Silicon Sanitar не подлежит окрашиванию. Рекомендуются защитить края шва малярной лентой, чтобы предотвратить попадание силикона на поверхности, предназначенные для покраски.

ОЧИСТКА

Очищайте инструменты водой сразу после использования. Руки очищаются с помощью салфеток Bostik CLEANING WIPES и/или водой с мылом. Затвердевший материал удаляется механически.

ЦВЕТ (ЦВЕТА)

- Белый
- Прозрачный

УПАКОВКА

- Картриджи по 260 мл, 12 картриджей в коробке

Для ознакомления с техническими характеристиками продукта посетите страницу с подробной информацией о продукте.

СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной, нераскрытой упаковке, при хранении в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет до 18 месяцев с даты производства.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением обязательно ознакомьтесь с Паспортом безопасности. Документ доступен по запросу или на официальных сайтах.

СЕРТИФИКАТЫ

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- EN 15651-3: S S1

Рекомендации по применению приведены для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако не исключает необходимость проведения предварительного теста, особенно при первом использовании или при работе с определёнными основаниями, в специфических условиях нанесения или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании

DISCLAIMER

Bostik предоставляет настоящий Технический паспорт (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Документ не является гарантией, договором или заменой профессиональной или технической консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным Паспортом безопасности продукта для информации, касающейся здоровья и безопасности. Все заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставлены «КАК ТАКОВЫМИ» и не сопровождаются какими-либо гарантиями или обязательствами. Приведённые данные являются типичными для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и ущерба любого рода, возникающего в результате использования продукции, её результатов или информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, цифры и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте, и не налагают на нас никаких обязательств. Несмотря на то, что данная документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, если сочтём это необходимым. Поскольку мы не можем оценить конструктивные особенности, качество основания и условия применения, мы не принимаем на себя никакой ответственности за результаты работ, выполненных на основе данной документации.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

