



Den Braven

GUN FOAM 8008

Piana pistoletowa ultra wysokowydajna



OPIS PRODUKTU

GUN FOAM 8008 to ultra wydajna, profesjonalna pianka poliuretanowa do precyzyjnego montażu.

GUN FOAM 8008 to wysokowydajna pianka montażowa klasy premium, stworzona z myślą o profesjonalistach ceniących sobie precyzję, trwałość i komfort pracy. Dzięki nowoczesnej formule i pojemności 870 ml, pianka pistoletowa zapewnia maksymalną efektywność aplikacji – mniejsza liczba wymian butli to oszczędność czasu i ograniczenie odpadów.

Ta pianka pistoletowa idealnie sprawdza się w montażu okien, drzwi, izolacji, wypełnień oraz przy uszczelnianiu szerokich szczelin. Optymalnie niskoprężna struktura GUN FOAM 8008 eliminuje ryzyko wypaczania ram, co czyni ją doskonałym wyborem do prac wymagających wyjątkowej precyzji.

Pianka niskoprężna GUN FOAM 8008 jest wyjątkowo wydajna, ma wysoką efektywność aplikacji bardzo krótki czas schnięcia, dzięki czemu montaż jest szybki, a czas realizacji prac krótszy. Wysoka stabilność wymiarowa i chemiczna neutralność po utwardzeniu, to kolejne zalety tej pianki pistoletowej. Dzięki temu efekty są trwałe, a Wasza inwestycja odpowiednio zabezpieczona przez lata.

Pianka montażowa Den Braven ma również znakomitą izolacyjność termiczną $\lambda = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – co oznacza doskonałą ochronę przed utratą ciepła. Niska wodochłonność i odporność na wilgoć oraz na rozwój pleśni i grzybów sprawiają, że nadaje się doskonale do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Jak używać pianki poliuretanowej GUN FOAM 8008?

Łatwa i wygodna aplikacja:

GUN FOAM 8008 to pianka pistoletowa – wystarczy dokładnie wstrząsnąć puszką, przykręcić do pistoletu i aplikować piankę od dołu do góry, wypełniając szczeliny do ok. 70% – pianka samoczynnie się rozpręży do właściwych wymiarów.

GUN FOAM 8008 od Den Braven to pianka montażowa, której możesz zaufać – zapewnia doskonałą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową, trwałość oraz stabilność montowanych elementów. Wybór profesjonalistów na każdym etapie budowy i remontu!

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Ultra wydajność 65+ (dla maksymalnej efektywności montażu okien, drzwi, izolacji i wypełnień)
- Optymalnie niskopreżna
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Znakomita izolacyjność $\lambda = 0,030 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Pojemność 870 ml - oszczędność czasu na wymianie butli, mniejsza ilość odpadów, wygoda i komfort pracy z pistoletem
- Niska wodochłonność
- Jednolita i regularna struktura
- Wysoka stabilność wymiarowa
- Bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa
- Idealna do szerokich szczelin
- Po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
- Dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali i materiałów podobnego typu
- Zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
- Nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
- Efektywna w użyciu
- Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0604 wydanie 1

APLIKACJA

Montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (do drzwi przeciwpożarowych stosować pianę ogniochronną Den Braven Gun Foam Fire). Wypełnianie złączy i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych. Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych. Izolacja cieplna dachów i stropodachów. Wygłuszenie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych. Mocowanie płyt i paneli dekoracyjnych lub izolacyjnych. Osadzanie progów, schodów, parapetów.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura butli w czasie pracy od +5°C do +30°C (optymalnie od +15°C do +25°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsnąć kilkanaście razy, by wymieszać zawartość. Jeżeli przerwa w aplikacji trwała ponad 3 minuty, przed dalszym użyciem ponownie wstrząsnąć. Przed nakręceniem butli na pistolet, w celu łatwiejszego demontażu, nasmarować gwint w gnieździe pistoletu wazeliną lub spryskać za pomocą środka Den Braven Smar teflonowy PTFE lub Den Braven Spray do uszczelnień i zawiasów. Nakręcić butlę na pistolet. Nacisnąć kilka razy cyngiel, aż wyrówna się ciśnienie i strumień piany. Ramy okienne, drzwiowe, cienkie profile zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek, a parapety dociążyć na czas aplikacji i schnięcia piany. Dla optymalnej struktury piany, skrócenia czasu schnięcia oraz zwiększenia przyczepności, szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianą zrosić wodą za pomocą rozpylacza (nie dotyczy pracy, gdy temperatura $\leq 0^\circ\text{C}$). W czasie pracy pistolet z butlą trzymać w pozycji pionowej. Szczeliny wypełniać

w ok. 60-70% (70-80% w przypadku większych szczelin). Po zakończeniu pracy pistolet wyczyścić za pomocą czyścika do piany Den Braven Universal PU-Cleaner. Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię piany zabezpieczyć przed UV za pomocą maskownic, kitów uszczelniających, tynku, gładzi, zapraw itp. Maksymalna szerokość szczeliny 40mm (przy montażu drzwi zaleca się, aby szczelina między murem a ościeżnicą wynosiła maksymalnie 20 mm).

INFORMACJA DODATKOWA

Temperatura aplikacji	+5°C to +35°C
Baza	Polyurethane
Czas utwardzania	
Gęstość	15-20 kg/m ³
Odporność temperaturowa	-40°C to +90°C
Zachowanie podczas pożaru	B3
Odporność na dotyk	5-8 minutes (EN 17333-3)
Przewodność cieplna	30-35 mW/m.K
Wydajność piany	870 ml = 60-65 liter (EN 17333-1)
Zamknięte komórki	± 70%

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Nie może być oszroniona lub oblodzona.

CZYSZCZENIE


Do usuwania świeżej piany z rąk, narzędzi lub powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Świeżą pianę można także rozpuścić przy pomocy czyścika Den Braven PUR Cleaner lub acetonu. Zaschniętą pianę można usunąć tylko mechanicznie lub stosując specjalny środek do usuwania resztek utwardzonej piany Den Braven PUR-Kill. Pistolety do piany czyścić za pomocą czyścika Den Braven PUR Cleaner.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

BOSTIK CERTYFIKATY

- A+ French VOC Regulation
- Emission EC1 Plus – very low emission



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego