



Den Braven

# USZCZELNIACZ 1200°C

Kominki, piece, grille / Fire Sealant 1200°C



## OPIS PRODUKTU

Den Braven Uszczelniaacz 1200°C to jednoskładnikowy kit uszczelniający na bazie krzemianu sodu, do uszczelniania miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem i temperaturę do + 1200°C.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Utwardza się pod wpływem odparowania wody
- Po wyschnięciu twardy, sztywny, nieodkształcalny
- Odporny na temperaturę do + 1200°C (odporny na bezpośredni kontakt z ogniem)
- Żaroodporny
- Dobrze przyczepny do ognioodpornej ceramiki budowlanej, szamotu, betonu, kamienia, żeliwa i tym podobnych porowatych podłoży
- Do zastosowań wewnętrznych
- Na zewnątrz do miejsc pod zadaszeniem (bez działania wody i opadów)
- Nie zawiera azbestu
- Nie kruszy się i nie pęka w statycznych połączeniach
- Odporny na SO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub> i NO<sub>2</sub> (dotyczy stężeń typowych dla podgrzewaczy, kominków i pieców do użytku domowego)
- Łatwy w zastosowaniu bez względu na kształt powierzchni

## APLIKACJA

Uszczelnianie miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem, np. kominy, piece, paleniska, grille, kotły itp. Uszczelnianie połączeń elementów wykończeniowych wykonanych z kamienia, betonu i żeliwa, np. wkładów kominkowych. Uszczelnianie bloczków ognioodpornych. Uszczelnianie ceramicznych wkładów kominowych.

## SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 15 minut od nałożenia kitu. Kit ogrzewać powoli, by nie dopuścić do powstania pęcherzyków, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia spoiny.

## INFORMACJA DODATKOWA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Temperatura aplikacji   | +5°C to +40°C   |
| Baza                    | Sodium Silicate |
| Czas utwardzania        |                 |
| Gęstość                 | 2,0 g/ml        |
| Odporność na mróz       | Up to -15°C     |
| Odporność temperaturowa | +1200°C         |

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć z podłoża tłuszcze, brud, rdzę, piasek, stare lub łuszczące się powłoki lakierów czy farb. Powierzchnie silnie porowate zaleca się lekko zwilżyć. Powierzchnia musi być czysta, sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń.

## CZYSZCZENIE

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

## OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

## GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

## ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego