Den Braven Sealants

DEN BRAVEN 7.30JZ
SANITARY-FOIL EXTRA

FOLIA USZCZELNIAJĄCA W PŁYNIE NA ZEWNĄTRZ

Produkt Gotowa do użycia folia izolacyjna w płynie na zewnątrz, na bazie wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy i środków uszlachetniających, przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych

Właściwości

- wysoce elastyczna, wodoszczelna, bezspoinowa
- jednoskładnikowa
- po wyschnięciu tworzy szczelnie przylegającą do podłoża powłokę zabezpieczającą, odporną na działanie warunków atmosferycznych
- polecana szczególnie pod płytki na tarasach i balkonach, które pod wpływem oddziaływania wilgoci mogą ulec łatwo zniszczeniu
- zabezpiecza podłoża macierzyste przed zawilgoceniem poprzez fugi między płytkami
- bardzo dobra przyczepność do rozmaitych podłoży, np. beton, zaprawy cementowe, tynki itp.

Zastosowania

- wykonywanie powierzchniowych przeciwwilgociowych powłok uszczelniających pod okładziny ceramiczne na zewnątrz pomieszczeń (balkony, tarasy – ze spadkiem) lub wewnątrz (łazienki, natryski, toalety, pralnie, przebieralnie, piwnice, kuchnie, myjnie, zmywalnie naczyń)

Kolor po wyschnięciu niebieski

Opakowania 3,5 kg, 6 kg – wiaderko

Okres trwałości 12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem.

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja polimerowa
Czas schnięcia warstwy	3-6 h
Całkowity czas schnięcia	24 h
Ilość warstw	minimum 2
Przyczepność do betonu	> 0,4 MPa
Przesiąkliwość wodą przy 1 m słupa wody	brak
Zużycie na jedną warstwę	od 0,8 do 0,9 kg/m² (zależna od chłonności i porowatości podłoża)

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni	tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, beton komórkowy, bloczki silikatowe, posadzki cementowe
Przygotowanie	Nowe tynki, wylewki i betony muszą być związane i wysezonowane – stosować się ściśle do instrukcji producenta. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche czy łuszczące się należy usunąć. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć, a następnie wypełnić zaprawą szybkowiążącą. Podłoża porowate, chłonne i słabe zagruntować przy pomocy środka **Den Braven Acry-Prime**. Szczeliny dylatacyjne oraz połączeniowe ścienno-podłogowe, jak również przepusty i studzienki ściekowe zakryć wtopionymi w folię taśmami, specjalnymi narożnikami bądź mankietami.
Stan podłoża	Powierzchnia równa, sucha, czysta, nośna, odpylona, zwarta, wolna od wykwitów solnych

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia	pędzel, wałek
Temperatura otoczenia i podłoża	od +5°C do +30°C
Zalecenia	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Niczym nie rozcieńczać, nie zagęszczać, nie łączyć z innymi środkami. Nakładać od 2 do 3 warstw (w zależności od potrzeb - na zewnątrz 3). Pierwszą warstwę nakładać obficie za pomocą pędzla lub wałka, wcierając mocno w podłoże. Drugą warstwę można nakładać tą samą metodą. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, poprzednia warstwa powinna przeschnąć na całej powierzchni (3-6 h – sprawdzić na dotyk). Grubość uzyskanej powłoki powinna być równa i wynosić min. 1 mm (w stanie suchym). Po całkowitym wyschnięciu (min. 24 h) można przystąpić do układania glazury, terakoty. W tym celu stosować kleje uelastycznione cementowe.
Ograniczenia	Nie stosować do izolacji wodnej w zbiornikach z wodą stojącą (np. baseny kąpielowe, oczka wodne) i tym podobnych miejscach, gdzie powłoka podlegałaby działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Nie stosować do płyt włóknowo-gipsowych.
Czyszczenie	Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Bostik.
Bezpieczeństwo ogólne	Patrz: Karta charakterystyki 7.30JZ UWAGA: Chronić przed dziećmi
Certyfikacja	PN-EN 14891:2012 Wodorozcieńczalna masa wodochronna pod płytki ceramiczne mocowane klejem wg PN-EN 12004 - Deklaracja właściwości użytkowych nr 336-CPR-2025 - Nazwa wyrobu bazowego Izofol-Flex

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Bostik Sp. z o.o., co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

19/02/2026