



Den Braven

MONUSTOP

Durable elastic paintable hybrid putty alternative



OPIS PRODUKTU

Zwaluw Monustop is an alternative for putty, based on hybrid technology which cures under influence of humidity to form a durable elastic rubber.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Excellent tooling properties in combination with Zwaluw Finisher and joint spatula
- Excellently and fast paintable with water based and synthetic paints
- Adheres perfectly without primer on most, even damp, surfaces
- Permanently elastic
- No shrinkage and bubble free
- High mechanical resistance
- Free of isocyanates, solvents and silicones

APLIKACJA

Zwaluw Monustop has been specially developed for durable elastic sealing of single, insulation and monumental glass(1) in wooden, metal and concrete frames without glazing beads.

Remark (1):

Compatibility of the edge seals of insulation glass with glazing sealants cannot be guaranteed by the supplier of the sealant, as the composition of the edge seals can be changed by the producer without mentioning. Advices concerning the compatibility of glazing sealants to the edge seals of insulation glass are based on experience and therefore not guaranteed.

SPOSÓB UŻYCIA

Triangle joints with a minimum dimension of 10x10mm. When applying on insulation glass the complete primary butyl seal must be covered with Zwaluw Monustop to avoid a to high UV load on the butyl. For further question please contact our technical service.

INFORMACJA DODATKOWA

Moduł elastyczności	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Baza		Hybrid
Szybkość stosowania	Ø 2,5 mm/ 6,3 bar	50-150 g/min
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	
Gęstość		1,19 g/ml
Wydłużenie przy zerwaniu		275%
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm
Odporność na mróz		Up to -15°C
Twardość Shore'a A	DIN 53505 3 sec.	30
Kożuszenie	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	10 minutes
Odporność temperaturowa		-40°C to +90°C
Wytrzymałość na rozciąganie		0.85 N/mm ²

Są to typowe wartości

OGRANICZENIA

Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych, Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie, Nie nadaje się do naturalnego kamienia i chlorków (basenów), Przebarwienia mogą pojawić się w ciemnych miejscach i przez kontakt z substancjami chemicznymi

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Application temperature +5°C to +30°C (applies to environment and substrates). All substrates must be solid, clean and free from grease and dust. In general, Zwaluw Monustop adheres perfectly without the use of a primer to most building materials. Clean substrates with Zwaluw Cleaner. Porous substrates to be pre-treated with Zwaluw Primer B1. Always test adhesion prior to application.

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA

Zwaluw Monustop is perfectly paintable with most water based and synthetic paints. It is recommended to test compatibility with paint prior to application. If Zwaluw Monustop is being painted over (not necessary), we recommend to slightly sand the sealant and the junction surfaces prior to use with Scotch-Brite. For the best results, we recommend to paint within a few days after application.

CZYSZCZENIE

Uncured material and tools can be cleaned by using Zwaluw Cleaner. Cured material can only be mechanically removed. Hands can be cleaned with Zwaluw Wipes.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

OKRES TRWAŁOŚCI

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu.

Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego