



# PERFECT SEAL

## AKRYL NA ŠTRUKTÚROVANÉ OMIETKY

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÉ VÝHODY

- ZRNITÁ ŠTRUKTÚRA
- VYSOKÁ ÚROVEŇ BIELEJ
- IDEÁLNY PRE DUTINY A VÝPLNE
- PO VYTVRDNUTÍ MALOVATEĽNÝ
- DO INTERIÉRU A EXTERIÉRU
- ODOLNÝ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
- ĽAHKO PROFILOVATEĽNÝ

#### POPIS VÝROBKU

AKRYL NA ŠTRUKTÚROVANÉ OMIETKY je vhodný na vyplnenie škrabancov, škár a prasklín v štruktúrovaných, mozaikových alebo hrubo stierkovaných omietkach v interiéri aj exteriéri.

#### POUŽITIE

- vyplňovanie prasklín, škrabancov, škár na stenách, stropoch a fasádach (štruktúrálna, mozaiková, štrkové omietky, pórobetón, silikáty, sadra, tmel, drevo, sadrové štuky)
- tmelenie rohov a škár v sadrokartónových konštrukciách, lišty, podhlady, vstavané skrine, schodiskové konštrukcie, kazety, rozety
- tmelenie fasád (parapety, ostenia, sokle, okenné a dverné rámy, rímsy a podobné ozdoby)



#### TYPY POVRCHU

Drevo a materiály na báze dreva, oceľ, kovy, betón, omietka, sadra, sadrokartón, stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchy

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť čistý, suchý, kompaktný, bez prachu, nečistôt, mastnoty, oleja, tuku, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, lepidiel, odlupujúcich sa farieb, lakov a iných podobných nečistôt. Porézne podklady nemusia byť úplne suché.

Veľmi porézne a nasiakavé podklady, ako je sadra, pórobetón, pieskovec, by sa mali natrieť základným náterom. Akrylátovú hmotu preto zriedte s vodou v pomere 1 : 2 a uvedené podklady natrite základným náterom. V prípade pochybností vykonajte skúšku priľnavosti.

#### SPÔSOB POUŽITIA

Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45° na šírku spoja. Aby sa zabránilo znečisteniu okolia vyplňovanej medzery, zaistite ju po stranách maskovacou páskou.

Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja. Spoju tvarujte pomocou špachtle Bostik Perfect Seal. Následne namočte prst a vyhladte škárovaciu hmotu do 7 minút od naniesenia akrylu. Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.

| TECHNICKÉ ÚDAJE                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základ                          | Akrylová vodná disperzia                                                                       |
| Stekanie                        | podľa DIN EN ISO 7390: < 2 mm                                                                  |
| Odolnosť voči prachu            | do 5 minút (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti)                                                |
| Úplné vytvrdenie                | od 1 až niekoľko dní (v závislosti od teploty, vlhkosti, vetrania, typu podkladu, tvaru škáry) |
| Tvrdosť Shore A                 | podľa DIN EN ISO 868: 28                                                                       |
| Teplotná odolnosť po vytvrdnutí | od -20°C do +75°C                                                                              |
| Teplota pri aplikácii           | od +5°C do +40°C                                                                               |
| Prípustná deformačná kapacita   | +/- 7,5%                                                                                       |
| Špecifická hmotnosť             | podľa DIN EN ISO 1183-1: 1,90 g/ml                                                             |

## VEĽKOSŤ SPOJA

Hĺbka spoja by mala byť vždy úmerná jeho šírke. Pre šírku škáry do 10 mm by mal byť tento pomer 1:1 (minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm). Pre škáry širšie ako 10 mm,  $\text{hĺbka [mm]} = (\text{šírka [mm]} / 3) + 6 \text{ mm}$ .

## NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

## SPOTREBA

100 ml / 1 m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm<sup>2</sup>. Vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získame počet ml / 1 m.

## ČISTENIE

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Ruky si umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

## UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu. Počas spracovania a vytvrdzovania sa vyhnite kontaktu s alkoholovými výparmi, uhľovodíkmi, čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami.

## SKLADOVATEĽNOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v originálnom uzavretom obale, na suchom a chladnom mieste, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Po použití vytlačte približne 2 cm zmesi a nechajte uschnúť. Pred opätovným použitím odstráňte vytvrdnutú pastu z aplikátora. Výrobok zostane použiteľný maximálne 6 mesiacov po otvorení.

## DOSTUPNÉ BALENIE

| KAT.Č. / FARBA    | TYP           |
|-------------------|---------------|
| BOK004084 / BIELY | Kartuša 280ml |

## TECHNICKÁ PODPORA

**+421 910 744 111**



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, ako aj vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým dôjde medzi dátumom vydania dokladu a dátumom zakúpenia produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ otestovať a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie a podmienky pri skladovaní alebo preprave produktu sú mimo našich vedomostí a kontroly, a preto sú mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú spracované v súlade s aktuálne platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.